

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/03/2020
Aktualizacja: 10.03.2020



FARBY
WEWNĘTRZNE

EXTRA MAT

dekoral
professional

Antyrefleksyjna farba do wnętrz



Zakres stosowania

Farba nowej generacji z technologią gwarantującą jednolicie matowe wykończenie przy jednoczesnej możliwości wykonywania poprawek. Farba zaprojektowana z myślą o malowaniu szczególnie sufitów i innych niekorzystnie doświetlonych powierzchni, nienarażonych na intensywną eksploatację. Oparta na kombinacji najlepszych żywic oraz wypełniaczy, dzięki czemu uzyskana powłoka charakteryzuje się perfekcyjnym głębokim matem, który maskuje niedoskonałości powierzchni. Nadaje się do wszystkich podłoży budowlanych przeznaczonych do malowania takich jak: podłoża cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i inne. Farba o wysokiej odporności na szorowanie (klasa 2 wg EN 13320).

Główne zalety produktu

- perfekcyjny głęboki mat
- idealnie gładka powierzchnia bez smug
- nadaje się do renowacji
- możliwość wykonania miejscowych poprawek (bez śladu)
- odporna na szorowanie
- doskonała przyczepność do podłoża
- wysoka elastyczność

Kolory

Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO (m.in. Palety Voice of Colour, Chromatic, NCS, RAL i inne)

Wygląd powłoki

Głęboki mat

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]		1,21-1,22
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	4
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]		po 4
Pyłosuchość 23°C/50% [h]		po 1
Zawartość części stałych, min, [%wag]	PN-EN ISO 3251	40
Odporność na szorowanie	PN-EN 13300	Klasa 2
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)	PN-EN 13300	Klasa 2 przy 7 m ² /l

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/03/2020
Aktualizacja: 10.03.2020



**FARBY
WEWNĘTRZNE**

EXTRA MAT

dekoral
professional

Antyrefleksyjna farba do wnętrz



Zdolność krycia	ISO 6504-3	98%
Połysk	PN-EN 13300	Głęboki Mat 85° poniżej 1,2
Odporność na środki dezynfekujące	PN-EN ISO 2812-4	Eco Chlor*

LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l

**Certyfikacja
budynków**

BREEAM HEA9

Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006	Normy prawne (g/l)	Spełnia wymogi BREEAM HEA9
10,0 g/l	30 g/l	Tak

LEED IEQ4.2 - 2009

Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody	Normy prawne (g/l)	Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
10,0 g/l	50 g/l	Tak

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, wałek lub natrysk hydrodynamiczny

Rekomendowane narzędzia Wałek Polyamide Power, Microfibra Floor 120 lub Extra marki Progold.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/03/2020
Aktualizacja: 10.03.2020



FARBY
WEWNĘTRZNE

EXTRA MAT

dekoral
professional

Antyrefleksyjna farba do wnętrz



Malowanie natryskowe

Urządzenie GRACO	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie
Graco	205-210 bar	PAA 415	60	Przy użyciu mniejszej maszyny wymagane rozcieńczenie max 5 %
Ultra Max 795		515	100	

Wydajność normowa do 10 m²/l (ok. 0,1l/ m²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 1-2

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (sólnych lub korozyjnych). Należy usunąć wszystkie słabo związane i tuszczące się stare powłoki farb do odstonięcia właściwego podłoża, a następnie zagruntować Akrylit 3000 Grunt Koncentrat. Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (rozcieńcz 1: 3) lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional. Na pyłące i osypujące się podłoża zaleca się stosować Bloker marki Dekoral Professional. Celem pokrycia mikro spękań o charakterze statycznym <100 µm należy nałożyć 2 warstwy w nakładzie min. 170 ml /m²

Malowanie

Świeże tynki maluj po wy sezonowaniu. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W zależności od zastosowanego systemu farbę można rozcieńczyć w ilości max. 5% obj. Kolejną warstwę należy nakładać po 4h. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Powłoka uzyskuje pełne własności po ok. 28 dniach od nałożenia. Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/03/2020
Aktualizacja: 10.03.2020



FARBY
WEWNĘTRZNE

EXTRA MAT

dekoral
professional

Antyrefleksyjna farba do wnętrz



Przydatne wskazówki podczas aplikacji

- W czasie malowania jednej powierzchni np. sufitu lub ściany nie powinniśmy wykonywać przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce
- Farbę na wałek nabieramy obficie a następnie rozprowadzamy na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować tzw. „suchym wałkiem”
- W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać, do powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu

Dodatkowe informacje

W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednoczenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać koniecznie tym samym narzędziem. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie

- W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się czyszczenie całej powierzchni za pomocą miękkiej szmatki (szczególnie powierzchnie mocno zakurzone). Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia” szczególnie widoczne na kolorach o intensywnej barwie. Pozostawić do pełnego wyschnięcia.
- Nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania, może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby

UWAGI

- Farba nie jest podkładem, który zapobiega przebijaniu spod powłoki malarskiej np. zacieków wody czy plam z nikotyny lub śladów korozji powierzchni metalowych

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 01/03/2020
Aktualizacja: 10.03.2020



FARBY
WEWNĘTRZNE

EXTRA MAT

Antyrefleksyjna farba do wnętrz







- Przy zastosowaniu aplikacji metodą natryskową na podłogach pokrytych różnego rodzaju masami szpachlowymi, należy wykonać próbę przed ostatecznym malowaniem.

PKWiU	20.30.11.0
Atesty	Wyrób posiada atest higieniczny Zgodna z PN-EN-13300
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Opakowanie	2,8 l oraz 10 L Baza Wn oraz Zn

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

