

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 1/07/2016/DP  
Aktualizacja: 09.03.2018



FARBY  
WYWNĘTRZNE

# Akrotix 3000 satynowy

deKoral®  
professional

Farba lateksowa do wnętrz



**Zakres stosowania** Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z włókna szklanego, tynków strukturalnych i powierzchni wcześniej malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi. Może być stosowana w obiektach użyteczności publicznej, służby zdrowia jak również w budownictwie indywidualnym.

**Główne zalety produktu**

- duża wygoda malowania
- odporna na szorowanie na mokro
- bardzo wysoka siła krycia
- doskonała do tapet z włókna szklanego i flizeliny
- doskonała rozlewność
- możliwość miejscowego czyszczenia zabrudzeń bez utraty połysku
- Odporna na typowe plamy (ketchup i Cola)
- Odporna na regularną dezynfekcję

**Kolory** Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

**Połysk** Satynowy

### Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	10000÷20000
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm³]	PN-EN ISO 2811-1	1,200÷1,400
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	—	po 4 h
Zawartość części stałych, min. [%wag]	PN-EN ISO 3251	do 55,0
Zalecana grubość powłoki na mokro [µm]	PN-EN ISO 2808	80
Odporność na szorowanie	PN-EN 13300	Klasa 1
Odporność na szorowanie	DIN 53778-2	≥ 10 000 cykli
Odczyn pH	PN-C-04963	8,0÷9,0
Połysk	PN-EN 13300	Satynowy
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [µm]	PN-EN 13300	Drobna do 100

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 1/07/2016/DP  
Aktualizacja: 09.03.2018



FARBY  
WYWNĘTRZNE

# Akrotix 3000 satynowy

dekoral®  
professional

Farba lateksowa do wnętrz



Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)	PN-EN 13300	Klasa 2 przy 7 m <sup>2</sup> /l
Naświetlenie powłok lampami bakterioobójczymi	PN-EN ISO 4628-1:2016-03	Ocena 0 8h naświetlenie powłok
Współczynnik przenikania pary wodnej	EN ISO 7783-2	Sd ≥ 0,14 [m] Sd < 1,4 [m]
Odporność na środki dezynfekujące	PN-EN ISO 2812-4	Eco Chlor*

<b>LZO</b>	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 1 g/l.
<b>Data ważności</b>	24 miesiące od daty produkcji
<b>Metoda malowania</b>	Pędzel, wałek, natrysk
<b>Rekomendowane narzędzia</b>	Wałek Microfibra Floor lub wałek Owcza Wełna marki PROGOLD

### Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
<b>GRACO</b> ST Max 495 i większe	160	415 517	60	-	Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze typu Fine finish
<b>GRACO</b> Ultra Max 695 i większe	190	517 621	60	3%	Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze typu FFT (Fine finish)
<b>GRACO</b> Ultra Max 695 z Overspray (system bezpyłowy)	80-120	415LL 315LL	60	3%	System natrysku bezpyłowego wymaga stosowania dysz typu Line Laser
<b>WAGNER</b> PS22 i większe	160-200	315 517 521 1221	60 100	3%	Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze typu Fine finish

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 1/07/2016/DP  
Aktualizacja: 09.03.2018



FARBY  
WYWNĘTRZNE

# Akrotix 3000 satynowy

dekoral®  
professional

Farba lateksowa do wnętrz



<b>Wydajność normowa</b>	Do 14 m <sup>2</sup> /l (ok. 0,07 l/m <sup>2</sup> ) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
<b>Rekomendowana ilość warstw</b>	2
<b>Przygotowanie podłoża</b>	Pozostałości po farbach klejowych dokładnie należy usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Świeże tynki i podłoża silnie chłonne (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
<b>Malowanie</b>	Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej po 4h. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
<b>Dodatkowe informacje</b>	Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do + 30 °C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 45%-80%. Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu. Baza LN jest wyrobem gotowym i nadaje się do stosowania jako Akrotix 3000 satynowy farba lateksowa do malowania wnętrz budynków. Baza ZX nie jest wyrobem gotowym. Bazy należy łączyć z kolorantami w maszynach kolorujących Color PRO. Po zakolorowaniu wyrób należy stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
<b>PKWiU</b>	20.30.11.0

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 1/07/2016/DP  
Aktualizacja: 09.03.2018



FARBY  
WYWNĘTRZNE

# Akrotix 3000 satynowy

**dekoral**<sup>®</sup>  
professional

Farba lateksowa do wnętrz



<b>Atesty</b>	Zgodna z PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) PN-EN-13300 (klasa 1) Odporność powłoki na dezynfektanty ( Eco Chlor 2%r-r; Virufen 0,5% r-r; Taski Sprint Degrem 6% r-r).
<b>Zalecenia BHP i P. Poż.</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie <a href="http://www.profesjonalnefarby.pl">www.profesjonalnefarby.pl</a>
<b>Opakowania</b>	2,8 L, 10 L – baza LN, ZX

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

