

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 31/01/2013S
Aktualizacja: 12.03.2018



GRUNTY
I PODKLĄDY

Sigma Siloxan Synfix



rozpuszczalnikowy grunt silikonowy do fasad



Zakres stosowania Rozpuszczalnikowy grunt na bazie żywic silikonowych, używany w systemie z Sigma Siloxan Topcoat lub Sigma Indurin. Stosowany jako powłoka podkładowa wzmacniająca podłoże przed położeniem powłok wykończeniowych typu Siloxan. Odpowiedni dla podłoży mineralnych jak np. cementu azbestowego, cementu wapiennego, cegły, tynku i powierzchni mocno absorbujących wilgoć. Z uwagi na zawartość rozpuszczalników nie należy stosować produktu na systemach ociepleń opartych na styropianie.

Główne zalety produktu

- posiada doskonałe właściwości penetracji podłoża
- doskonała odporność na czynniki atmosferyczne
- odporny na działanie pary wodnej
- silnie wzmacnia podłoże
- wysoce paroprzepuszczalny

Kolory Bezbarwny

Połysk Mat

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0,90
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	12 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]		po 12 h
Zawartość części stałych, min.[%obj.]	PN-EN ISO 3251	7,0

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/h/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel

Rekomendowane narzędzia Pędzel ławkowiec marki PROGOLD

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 31/01/2013S
Aktualizacja: 12.03.2018



GRUNTY
I PODKŁADY

Sigma Siloxan Synfix



rozpuszczalnikowy grunt silikonowy do fasad



Wydajność normowa

Do 6 m²/l (ok. 0,16 l/m²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana

ilość warstw 1-2

Przygotowanie podłoża

Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody urządzeniami do mycia pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Świeże miejsca tynkowania zubożętnić. Mikroorganizmy usunąć za pomocą środka grzybobójczego.

Gruntowanie

Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać. Gruntowanie elewacji budynków należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą:

- jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe
- jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe.

Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 6 godzin przed naniesieniem farby Sigma Siloxan Topcoat lub Sigma Indurin.

Dodatkowe informacje

Świeże tynki można gruntować po 2 tygodniach sezonowania. Prace gruntujące należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. Po zakończeniu gruntowania narzędzia umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. Niesprzyjające warunki (wysoka wilgotność i niska temperatura powietrza) wydłużają czas schnięcia. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

PKWiU 20.30.12.0

Atesty Wyrób posiada atest higieniczny

Zalecenia BHP i Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

P. Poż.


PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 31/01/2013S
Aktualizacja: 12.03.2018



GRUNTY
I PODKLĄDY

Sigma Siloxan Synfix



rozpuszczalnikowy grunt silikonowy do fasad



Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania 10 L