

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 21/04/2015/S
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

Sigma Wallglue Adhesive



Transparentny klej do tapet z włókna szklanego



Zakres stosowania Wodorozcieńczalny, transparentny klej Sigma Wallglue adhesive przeznaczony jest do klejenia tapet z włókna szklanego w systemie Sigmascan, jak również do gruntowania przyklejonych już tapet Sigmascan, na powierzchniach ścian wewnętrznych, takich jak: tynk, beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa itp. W systemie z tapetą z włókna szklanego tworzy elastyczne powłoki o wysokiej zdolności zamykania rys statycznych. Nadaje się do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym obiektów służby zdrowia i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Główne zalety produktu

- duża siła klejenia
- wysoka przyczepność początkowa
- wysoka wydajność
- zdolność regulacji wilgoci
- długi czas pracy otwartej

Kolory Bezbarwny

Aspekt Matowy

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,20 - 1,30
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s]	PN-C-81519	5
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	—	po 5
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	—	8,5 – 9,5
Zawartość części stałych, min. [%wag]	—	39-41

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Wałek, pędzel

Rekomendowane narzędzia Wałek Owcza wełna extra, Wałek Polyamide Magic, Wałek Microstar marki PROGOLD

Wydajność normowa Klejenie: do 4 m²/l (ok. 0,25-0,4 kg/m²) w zależności od wzoru tapety Sigmascan.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl.
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 21/04/2015/S
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

Sigma Wallglue Adhesive



Transparentny klej do tapet z włókna szklanego



Gruntowanie tapety: do 10 m²/l (ok. 0,13 kg/m²) w zależności od wzoru tapety
Sigmascan

**Rekomendowana
ilość warstw** 1-2

**Przygotowanie
podłoża** Podłoże musi być spójne, suche i nośne.
Świeże podłoża mineralne: Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki i zanieczyszczenia do odstonięcia właściwego podłoża. Podłoże naprawić i/lub wyrównać za pomocą masy szpachlowej niezawierającej wapna. Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Sigmax Universal lub klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Powierzchnie pomalowane farbami dyspersyjnymi lub alkidowymi: Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odstonięcia właściwego podłoża. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Podłoża chłonne lub o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Sigmax Universal lub klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.

Sposób użycia Nanieść obficie i równomiernie klej Sigma Wallglue Adhesive. Przykleić tapetę Sigmascan tak, aby była gładka (bez zmarszczeń i pofałdowań). Kolejne bryty należy łączyć się na styk. Po ok. 5 godzinach na tapetę nanieść warstwę gruntującą tapetę przy pomocy Sigma Wallglue Adhesive lub Sigma Wandlijm L7 w wybranym kolorze. W razie potrzeby należy rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Po ok. 24 godzinach pomalować: Ceramic Clean, Sigmax Resist Immun, Superlatex Classic, Sigma Polysatin SM, Sigmulto Metallic. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

**Dodatkowe
informacje** Podczas aplikacji i procesu schnięcia temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od +5 °C do + 30 °C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 45%-80%. Podczas wysychania należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu odprowadzenia wilgoci. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0 °C. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 21/04/2015/S
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

Sigma Wallglue Adhesive



Transparentny klej do tapet z włókna szklanego



charakterystycznego zapachu. Przy klejeniu tapety Sigmascan Glasvlies, może dojść do zwiększonego zużycia kleju z uwagi na wyższą chłonność materiału. Zaleca się zastosowanie wypełniającego kleju Sigma Wandlijm L7 do gruntowania tapety. Sigma Wandlijm L7 jest polecany przy pozostałych wzorach tapet Sigmascan, wszędzie tam gdzie wymagana jest kolorystyczna warstwa podkładowa.

PKWiU	20.30.11.0
Atesty	Wyrób posiada atest higieniczny
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Opakowania	20 kg (ok. 15,9 l)

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

