

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 39/01/2013/S
Aktualizacja: 12.03.2018



LAKIERY
I EMALIE

Sigma Torno Satin



100% emalia akrylowa



Zakres stosowania Emalia akrylowa do stosowania, jako farba podkładowa i wykończeniowa do zabezpieczenia i dekoracji drewna, stali oraz metali nieżelaznych po uprzednim zagruntowaniu. Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Może być również stosowana do malowania powierzchni z tworzyw sztucznych. Tworzy estetyczne i wysoce odporne na warunki atmosferyczne powłoki.

Główne zalety produktu

- odporna na działanie promieni UV
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- odporna na zarysowania i ścieranie
- szybkoschnąca
- wysoka siła krycia
- przepuszczalna dla pary wodnej

Kolory Białe oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Połysk Satyna

Parametry techniczne

Gęstość w 23 °C [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,24
Zawartość części stałych vol. %	PN-EN ISO 3251	41
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę	PN-EN ISO 2808	30
Pyłosucha po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	0,5
Sucha dotykowo po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	1,5
Sucha po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	2,5
Następna warstwa po ok. [h]		4,5

LZO Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/d/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 130 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, wałek lub natrysk

Rekomendowane narzędzia Wałek Flock, wałek Felt, wałek Microfibre, pędzel Płaski Premium MIX, pędzel Oval marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 39/01/2013/S
Aktualizacja: 12.03.2018



LAKIERY
I EMALIE

Sigma Torno Satin



100% emalia akrylowa



	Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
	GRACO HVLP Turbo Force 9,5	0,7 Bar	3	—	0%	—
Wydajność normowa	Do 14 m ² /l (ok. 0,07 l/m ²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.					
Rekomendowana ilość warstw	2					
Przygotowanie podłoża	Drewno niemalowane dokładnie oczyścić i przetrzeć papierem ściernym. Stare powierzchnie farby alkidowej dokładnie oczyścić i zmatowić. Stare niemalowane powierzchnie drewniane - usunąć zniszczoną warstwę drewna przy pomocy papieru ściernego. Podłoża z tworzyw sztucznych przed malowaniem należy odtłuścić, zmatowić drobnziarnistym papierem ściernym i odpylić, przeprowadzić test przyczepności. Surowe drewno należy zaimpregnować Sigmalife VS-X a następnie nanieść Sigma Torno. Przed nałożeniem warstwy dekoracyjnej powierzchnie uprzednio malowane zaleca się zagruntować Sigma Torno Primer. Podłoże metalowe należy zagruntować podkładem antykorozyjnym.					
Malowanie	Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą (max. 5% obj.).					
Dodatkowe informacje	Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 7 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia należy umyć wodą.					
PKWiU	20.30.11.0					
Atesty	Posiada atest higieniczny Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010					
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl					
Opakowania	1 L, 5 L – biały, baza LN, ZN.					

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

