

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 14/11/2010/S
Aktualizacja: 12.03.2018



PRODUKTY DO
WNĘTRZ

Sigmascan



Tapeta z włókna szklanego



Zakres stosowania

Dekoracyjna tapeta z włókna szklanego stosowana z dowolnym systemem farb odpornych na szorowanie (klasa 1, 2 wg PN-EN, 13300) jako wykończenie ścian np. szpitali, sal konferencyjnych, hoteli, szkół, biur, itp., zarówno w obiektach nowych, odnawianych, jak i modernizowanych. Tapetę Sigmascan można stosować na świeże lub uprzednio malowane podłoża betonowe, tynki, płyty gipsowo-kartonowe, sklejkę, gips, itp. Tworzy efekt struktury delikatnego materiału i pozwala uzyskać wykończenie bez śladów spoin.

Główne zalety produktu

- pozwala uzyskać efekt struktury delikatnego materiału
- wykończenie bez śladu spoin
- odporna na uszkodzenia mechaniczne
- niepalna (B-s1-d0 wg EN15102+A1:2011)
- ekonomiczna
- zabezpiecza przed powstawaniem i maskuje istniejące pęknięcia i rysy podłoża

Wzornictwo

Gładka oraz drobny, średni i gruby „worek”

Wygląd powłoki

Uwaga: Przed odcięciem należy sprawdzić zgodność wzoru.

Parametry techniczne

| | | |
|--|-----------------------|---------|
| Reakcja na ogień | EN 15102:2007+A1:2011 | B-s1-d0 |
| Uwalnianie formaldehydu | EN 15102:2007+A1:2011 | Spełnia |
| Metale ciężkie i określone pierwiastki | EN 15102:2007+A1:2011 | Spełnia |
| Uwalnianie monomeru chlorku winylu | EN 15102:2007+A1:2011 | spełnia |
| Dźwiękochłonność | EN 15102:2007+A1:2011 | NPD |
| Oporność cieplna | EN 15102:2007+A1:2011 | NPD |

Rekomendowane narzędzia

Nóż do tapet, szpachla do tapet, wałek dociskowy do tapet

Wydajność normowa

1,1 m² tapety na 1m² ściany

Rekomendowana ilość warstw

1

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 14/11/2010/S
Aktualizacja: 12.03.2018



PRODUKTY DO
WNĘTRZ

SigmatScan



Tapeta z włókna szklanego



| | |
|--------------------------------|---|
| Przygotowanie podłoża | Powierzchnia do tapetowania powinna być równa, czysta, sucha, niekrusząca się, niepyląca. Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonejące wodę (ściany nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. |
| Nakładanie | Należy odciąć żądaną długość tapety z zapasem 5-10 cm. Następnie należy nanieść rozcieńczony klej Sigma Wallglue L7 lub Sigma Wallglue Adhesive na część tapetowanej ściany. Tapetę przyłożyć wzdłuż prostej krawędzi na pociągniętym klejem obszarze ściany i wygładzić szpachlą do tapet, usunąć nadmiar kleju i ponownie wygładzić. Analogicznie postępować w każdym następnym posmarowanym klejem miejscu; zaleca się łączenie tapety na styk. W narożnikach wewnętrznych tapetę docinać (nie zaginać). Na narożnikach zewnętrznych tapetę zaginać z zapasem min. 10 cm. Po wyschnięciu tapety, nanieść na tapetę jedną warstwę kleju przy pomocy wałka. Po wyschnięciu zaleca się nałożenie odpowiedniej farby ściennej w systemie Sigma. Klej w razie potrzeby rozcieńczać wodą. Malowanie tapety farbą: nie wcześniej niż po 16 godz. |
| Dodatkowe informacje | Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. Dopuszcza się występowanie do 3 skaz w rolce – w związku z tym długość rolki jest większa od nominalnej. |
| PKWiU | 13.20.46.0 |
| Atesty | Posiada atest higieniczny DWU-PPGDP-198-PL |
| Zalecenia BHP i P. Poż. | Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl |

Opakowania

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

