

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 12/11/2009/S
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

Sigmulto Stucco



Powłoka dekoracyjna o efekcie stucco lub marmuru



Zakres stosowania Powłoka dekoracyjna o efekcie „stucco” lub „marmuru”, przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu oraz płyt gipsowo-kartonowych. Szczególnie polecana do wykończeń ścian w pomieszczeniach biurowych, hotelach, sklepach, teatrach, restauracjach, salach wystawowych, pomieszczeniach mieszkalnych i innych reprezentacyjnych obiektach.

Główne zalety produktu

- łatwa w stosowaniu
- możliwość uzyskania bardzo estetycznego rezultatu końcowego
- krótki czas schnięcia

Kolory Biały i gama 48 specjalnie dobranych kolorów zawartych w Karcie Kolorów. Uwarunkowania technologiczne związane z produkcją Sigmulto Stucco oraz sam sposób nakładania powodują, że mogą wystąpić nieznaczne różnice koloru w porównaniu do wzorów zawartych w Karcie Kolorów. Zalecane jest stosowanie na całą powierzchnię ściany opakowań z tej samej serii produkcyjnej. Wskazane jest również przeprowadzenie próby na wybranej powierzchni.

Połysk Wysoki połysk po wypolerowaniu i zabezpieczeniu woskiem

Parametry techniczne

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,62÷1,70
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s]	Norma zakładowa	12÷15
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	—	po 6 h
Zawartość części stałych, min. [%wag]	PN-EN ISO 3251	45,0

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Data ważności 12 miesięcy od daty produkcji

Metoda malowania Paca

Rekomendowane narzędzia Paca do Stucco marki PROGOLD

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 12/11/2009/S
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

Sigmulto Stucco



Powłoka dekoracyjna o efekcie stucco lub marmuru



Wydajność normowa

2,5 m²/kg (dla całego systemu) w zależności od zastosowanego efektu i techniki nakładania

Rekomendowana

ilość warstw 2-3

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona, bez spękań. Podłoże należy wyrównać, aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.

Podłoże niemalowane: Świeże tynki i podłoża silnie chłonejące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe) należy zagruntować gruntem Sigmaflox Universal.

Podłoże malowane: Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. Podłoże powinno być równe (bez spękań i zarysowań) oraz powinno posiadać jednolitą chłoność na całej powierzchni. W przeciwnym razie wszelkie nierówności podłoża będą szczególnie widoczne.

Sposób użycia

Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać. Wyrób nie wymaga rozcieńczania. Sposób nakładania Sigmulto Stucco zależy od pożądanego wyglądu końcowego.

Efekt Stucco: Pierwszą warstwę nałożyć pacą ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych końcach (w ilości od 200 do max. 250 g/m²), szerokimi i nieregularnymi pociągnięciami (z różnych kierunków). Pozostawić do wyschnięcia. Drugą warstwę nałożyć przez wykonywanie krótkich, nieregularnych ruchów za pomocą pacy ze stali nierdzewnej w taki sposób, aby lekko przetrzeć / wygładzić istniejącą powierzchnię.

Efekt Marmuru: Nanieść pierwszą warstwę (w ilości od 300 do 350 g/m²), pacą ze stali nierdzewnej marki PROGold a następnie formować nieregularnymi ruchami pożądaną efekt. Po wyschnięciu, warstwę wykończeniową (50-100 g/m²) nałożyć za pomocą stalowej szpachli z jednoczesnym lekkim przetarciem powierzchni nieregularnymi ruchami w celu wygładzenia powierzchni i uzyskania wyraźnej struktury. Dla wzmocnienia połysku powierzchni zabezpieczenia przed wodą

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 12/11/2009/S
Aktualizacja: 12.03.2018



FARBY
WYWNĘTRZNE

Sigmulto Stucco



Powłoka dekoracyjna o efekcie stucco lub marmuru



i kurzem na gotową powłokę zaleca się nałożyć i wypolerować woskową pastą do stiuku, w sposób identyczny jak ostatnią warstwę Stucco. Po zakończeniu aplikacji narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

UWAGA: Należy unikać nakładania masy w dużej ilości, ponieważ może to powodować pęknięcie powłoki Sigmulto Stucco. Zjawisko to najczęściej występuje na podłożach zamkniętych (niechłonnych) i przy zbyt dużej ilości masy/farby na podłożu. Prace aplikacyjne należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +8 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednoczenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich pojemnikach opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

PKWiU

20.30.11.0

Atesty

Wyrób posiada atest higieniczny
Zgodna z PN-EN-13300

Zalecenia BHP i P. Poż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania

5 kg – baza LN