

# BONDEx

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwizdyńska 8; 51-416 Wrocław

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na [www.bondex.pl](http://www.bondex.pl),  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)

**RENOWACJA** – farba do zniszczonego drewna lub zmiany koloru wcześniej malowanego drewna



Biały	Jasno szary	Szaro beżowy
Kalcyt	Stalowy	Ciemno szary
Grafitowy	Czerwony	Brązowy
Miętowy	Lawendowy	

### ZAKRES STOSOWANIA

Bondex Renowacja jest to innowacyjna, wodorozcieńczalna farba renowacyjna przeznaczona do odnawiania i dekoracji wcześniej malowanego lub zszarzałego drewna. Jej nieprzezroczysta, kryjąca formuła pozwala na zamaskowanie przebarwień i niedoskonałości drewna, pozostawiając jednocześnie jego naturalny rysunek, dlatego też doskonale sprawdza się przy zmianie koloru drewna np. z ciemnego na jasny. Hybrydowe połączenie unikalnych żywic alkidowo-poliuretanowych gwarantuje długotrwałą ochronę, odporność powłoki i wysoką przyczepność do podłoża. Dzięki aktywnej ochronie biologicznej powłoka jest chroniona przed grzybami i glonami.

### GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Podkreśla naturalne usłojenie drewna
- Jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wodę i promienie UV
- Tworzy powłokę odporną na grzyby i glony
- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- Półkryjące wykończenie
- Niekapiąca konsystencja sprawia, że malowanie jest łatwe i przyjemne.
- Zapewnia do 12 lat ochrony - dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu kosztów produktu na podstawie okazanego paragonu oraz puszki.





## KOLOR

11 kolorów gotowych



## PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)		Do 13 m <sup>2</sup> /L
Liczba warstw	-	1-2
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	24 h

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).  
Produkt zawiera max 10 g/l.



## DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji



## METODA MALOWANIA

pędzel lub wałek



## SPOSÓB UŻYCIA

### 1. PRZYGOTOWANIE WYROBU

- Należy nakładać na drewno suche (max. 15% wilgotności), niezamarznięte, nieoszlifowane, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i tłuszczu. Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść wodnym roztworem detergentu (detergent po zastosowaniu usuń wilgotną szmatką). Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio niemalowane) zaimpregnuj impregnatem Bondex Wood PreserverATC. Przy stosowaniu na drewno wcześniej malowane i zszarzałe: przeszlifuj, zeszkrob zanieczyszczenia i luźne warstwy, przeszczotkuj, odpyl. Przy stosowaniu na starą, zniszczoną powłokę: przeszlifuj, zeszkrob zanieczyszczenia i luźne warstwy, przeszczotkuj, odpyl. Przy malowaniu renowacyjnym na niezniszczoną powłokę drewno oczyść, przeszczotkuj i odpyl.

### 2. MALOWANIE

- Przed użyciem i w trakcie stosowania wyrób dokładnie wymieszaj. Wewnątrz pomieszczeń nałóż 1-2 warstwy wyrobu w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego. Na zewnątrz należy nanieść 2 warstwy. Produkt nakładać zgodnie z kierunkiem słoików. Pomiedzy warstwami zachować przerwę 12 godzin. Pełne wyschnięcie powłoki uzyskuje się po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnosiarnistym papierem ściernym i usuń pył. Narzędzia należy myć w wodzie.

### 3. DODATKOWE INFORMACJE



Pomalowaną powłokę należy poddawać konserwacji poprzez naniesienie 1 warstwy produktu. Okres konserwacji zależy od koloru oraz ekspozycji malowanych elementów. W celu zachowania gwarancji należy przeprowadzić konserwację co minimum 6 lat.

- Nie należy nakładać na powierzchnie poziome mające kontakt z glebą (takie jak tarasy, podesty).
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

### 4. OCHRONA



Do 12 lat ochrony dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji i aplikacji:

- Aplikacja na prawidłowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno odpowiedniej wilgotności (wilgotność względna max. 12%).
- Aplikacja zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna surowego za pomocą impregnatu bezbarwnego Bondex Wood PreserverATC (2 warstwy) następnie nałożenie 2 warstw farby Bondex Renowacja - na podłożach eksploatowanych na zewnątrz.
- Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym.



#### ATESTY

- Posiada atest higieniczny



#### ZALECENIA BHP I P. POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.  
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



#### OPAKOWANIE HANDLOWE

1L, 2,5L