

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 04/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmavar Primer EX



Poliwinylowy lakier podkładowy na bazie alkoholu do lakierowania różnego typu podłóg drewnianych



Zakres stosowania

Sigmavar Primer EX jest poliwinylowym lakierem podkładowym na bazie alkoholu. Idealnie nadaje się do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek z drewna europejskiego i egzotycznego. Minimalizuje wypłukiwanie olejków i garbników oraz stabilizuje luźne cząsteczki drewna. Dzięki właściwościom odcinającym (zamyka pory drewna) polecany do żywicznych i oleistych gatunków drewna oraz do renowacji starych podłóg drewnianych, w tym wcześniej olejowanych po wyszlifowaniu posadzki do surowego drewna. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność lakierów nawierzchniowych oraz poprawia ich wydajność.

Główne zalety produktu

- szybko schnący
- nieznacznie wpływa na barwę drewna
- podkreśla strukturę drewna
- neutralizuje olejki eteryczne, garbniki i żywice

Kolory

bezbarwny

Połysk

—

Parametry techniczne

Gęstość w 20±0,5 °C [g/cm ³]	ZN- PPGDP-194	0,855
Rozlewność, stopień, co najmniej	ZN- PPGDP-194	8
Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej	PN EN ISO 1517	2-4
Czas wyptywu mierzony kubkiem wyptywowym z dnem, stożkowym o średnicy otworu wyptywowego 4 mm, [s]	PN-C-81701	20÷40
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	—	2-4

LZO

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 750g/l.
Produkt zawiera max 750 g/l.

Data ważności

24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym i nieotwieranym opakowaniu

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych pomieszczeniach 5-25 °C

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 04/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmavar Primer EX



Poliwinylowy lakier podkładowy na bazie alkoholu do lakierowania różnego typu podłóg drewnianych



Metoda malowania	pędzel, wałek, szpachla parkieciarska
Rekomendowane narzędzia marki Progold	Microfibre floor 120, Microstar, Pędzel płaski 6550, Szpachla parkieciarska
Wydajność normowa	ok. 10 m ² /l – pędzel, wałek 30-40 m ² /1 – szpachla parkieciarska
Rekomendowana ilość warstw	1–2
Przygotowanie podłoża	Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków nabyśczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć. Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą SIGMAVAR FILLER zmieszaną z pyłem drzewnym. Przed lakierowaniem podłoga powinna być wyszlifowana papierem ściernym o granulacji 100 -120 a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu.
Lakierowanie	Przed użyciem podkład dokładnie wymieszaj w opakowaniu. Wyrób nie wymaga rozcieńczania. Podkład nakładaj 1-krotnie przy pomocy pędzla lub wałka, 2-krotnie przy pomocy szpachli parkieciarskiej. W przypadku lakierowania drewna egzotycznego i gatunków problematycznych, aby uzyskać odpowiedni poziom odcięcia, zaleca się aplikację wałkiem lub pędzlem z nakładem 100-120 g/m ² . W przypadku podłóg wykonanych z drewna bukowego, do aplikacji podkładu zalecane jest użycie wałka. Po wyschnięciu (2-4h) można nakładać lakiery nawierzchniowe bez konieczności matowienia.
Warunki aplikacji	Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C. Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %. Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %. Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki. W przypadku drewna bukowego oraz problematycznych gatunków egzotycznych należy wydłużyć czas schnięcia przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego. W trakcie prac aplikacyjnych oraz schnięcia powłok należy

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 04/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmavar Primer EX



Poliwinylowy lakier podkładowy na bazie alkoholu do lakierowania różnego typu podłóg drewnianych



unikąć przeciągów oraz miejscowego nagrzania powierzchni (promienie słoneczne, grzejniki, itp.).

Rozcieńczalnik	do wyrobów nitrocelulozowych lub poliuretanowych
Informacje dodatkowe	Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.sigmacoatings.com.pl
PKWiU	—
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Opakowania	5 L

REKOMENDACJA LAKIERU PODKŁADOWEGO NA DANY GATUNEK DREWNA

Rodzaj drewna	SIGMAVAR PRIMER-EX
Merbau	Zastosowanie dopuszczalne
IPE/ Lapacho	Zastosowanie niedopuszczone
Jatoba	Zastosowanie dopuszczalne
Teak	Zastosowanie dopuszczalne, przed aplikacją należy wykonać próbę
Palisander	Zastosowanie niedopuszczone
Buk	Zastosowanie dopuszczalne
Jesion	Zastosowanie dopuszczalne
Dąb	Zastosowanie dopuszczalne
Sosna	Zastosowanie dopuszczalne
Świerk	Zastosowanie dopuszczalne
Modrzew	Zastosowanie dopuszczalne

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

