

BONDEx

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwizdyńska 8; 51-416 Wrocław

Dodatkowe informacje i aktualna
dokumentacja dostępna pod nr
infolinii 801 11 33 11 i na
www.bondex.pl,
serwis.klienta@ppg.com

WOOD PRESERVER ATC - bezbarwny impregnat gruntujący do surowego drewna



ZAKRES STOSOWANIA

Produkt do konserwacji drewna budowlanego, drewna rekreacyjnego (ogrody i place zabaw itp.) oraz stolarki okiennej i drzwiowej w celu ochrony przed owadami - szkodnikami technicznymi drewna, szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę, przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia powierzchniowego np. lakierem oraz przed oddziaływaniem grzybów powodujących głęboki rozkład zarówno drewna miękkiego iglastego, jak i twardego liściastego. Przeznaczony do ochrony drewna zgodnie z wymogami dla klasy II i III. Produkt należy stosować do drewna bez stałego kontaktu z gruntem i wodą.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- kompleksowa profilaktyka drewna - zabezpiecza drewno przed rozwojem grzybów niszczących drewno, sinizny, owadów (szkodników drewna)
- głęboko wnika w drewno
- reguluje wilgotność drewna
- zwiększa przyczepność i wydajność wyrobów nawierzchniowych



**KOLOR**

bezbarwny

**PARAMETRY
TECHNICZNE**

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,009
Lepkość dynamiczna [mPas]		<2
Ilość warstw		2-3
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	-	po 4 h
Wydajność [ml/m ²]	-	120 – drewno miękkie iglaste, 170 – drewno twarde liściaste

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400g/l (2010).
Produkt zawiera max. 400g/l.

**DATA
WAŻNOŚCI**

3 lata od daty produkcji

**METODA
MALOWANIA**

Pędzel do wyrobów wodnych

**SPOSÓB
UŻYCIA****1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

- Drewno przeszlifować papierem ściernym aż do zdrowego, czystego drewna.
- Wszelkie powłoki dekoracyjne usunąć do surowego drewna.
- Następnie powierzchnię odpylić i oczyścić. Impregnowane drewno powinno być suche i nie może być zamrożone.

2. IMPREGNOWANIE

- Dokładnie wymieszać przed użyciem. Należy nałożyć powłokę produktu w ilości 120 ml/m² w przypadku drewna miękkiego iglastego oraz 170 ml/m² powierzchni drewna twardego liściastego.
- Obficie nakładać produkt w postaci handlowej (bez rozcieńczania) pędzlem.

- Podczas aplikacji i wysychania impregnatu temperatura powietrza, podłoża oraz produktu powinna wynosić od +10 do +30 °C i powinna być wyższa od punktu rosy. Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 80%.

3. DODATKOWE INFORMACJE

- Czyszczenie narzędzi: Wodą natychmiast po użyciu.
- Przechowywanie w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, z dala od promieni słonecznych; w suchym; chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać i transportować w temperaturze od 5 °C do +30 °C.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia gleby i wody.
- Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W razie niedostatecznej wentylacji nosić odpowiednią maskę.
- Nie wdychać par ani mgieł.
- Dla zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi należy nanieść warstwę nawierzchniową (lakier, lakierobejca, lazura, emalia) marki Bondex.



ATESTY

- Posiada atest higieniczny
- Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5546/13



ZALECENIA BHP I P. POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



OPAKOWANIE HANDLOWE

0,75L, 2,5L, 5L, 20L