

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Profesjonalna antyrefleksyjna farba lateksowa BIAŁA, BAZY A i B

Zakres stosowania:

Profesjonalna Antyrefleksyjna Farba Lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi oraz tapet przeznaczonych do malowania. Zastosowanie wysokogatunkowego spoiwa umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Unikatowa receptura z drobnoziarnistymi cząsteczkami zapewnia równomierne odbicie światła.

Główne cechy:

- odporna na działanie detergentów i środków myjących
- niechlapiąca, wysoce tiksotropowa
- wysoki komfort pracy tradycyjnymi narzędziami (pędzel, wałek) oraz natryskiem
- umożliwia prawidłową mikrowentylację podłoża
- odporna na szorowanie

Kolor
Wygląd powłoki

biała, bazy
matowa

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]	9000 ÷ 14000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 59,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 1-1
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

Sposób nanoszenia
Wydajność przy jednej warstwie

pędzel, wałek lub natrysk
do 12m²/l – przy jednej warstwie
w zależności od chłonności i chropowatości
podłoża
woda

Rozcieńczalnik

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności zagruntuj preparatem Grunt Głęboko Penetrujący lub Stop Grunt marki Dekoral Silver.
- Podłoże powinno być wysezonowane.
- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia (wilgotność podłoża nie powinna przekraczać więcej niż 5%).
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Podkładową Farbę Gruntującą marki Dekoral Silver.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego.
- Uporczywe plamy pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 4 h.
- Maluj w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności poniżej 70%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Informacje dodatkowe

- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu kolorystycznego.
- W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem.

W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.

W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednoczenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

- Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.
- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu kolorystycznego.
- W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem.

W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.

W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednoczenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.

- Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:

Posiada atest higieniczny
PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300
klasa 1-2 w zależności od koloru

PKWiU:

20.30.11.0

Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekor.pl

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady




farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).

Produkt zawiera max. 7 g/l.

Opakowanie handlowe: 10 L, 3L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl