

**dekoral**  
SILVER

Twój partner  
w działaniu



podkłady



farby  
fasadowe



farby  
białe



farby  
z mieszalnika



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### PROFESJONALNA DYSERSYJNA FARBA LATEKSOWA BIAŁA, BAZA A i B

#### Zakres stosowania:

PROFESJONALNA DYSERSYJNA FARBA LATEKSOWA przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki wapienne) o jednolite matowym aspekcie wykończenia. Optymalna do malowania zarówno nowych jak i wcześniej malowanych podłoży. Produkt może być stosowany w budownictwie indywidualnym oraz w obiektach użyteczności publicznej.

#### Główne cechy:

- łatwa aplikacja
- odporna na zmywanie i szorowanie na mokro
- umożliwia prawidłową mikrowentylację podłoża
- jednolity mat
- maskuje niedoskonałości podłoża

#### Kolor:

biała, bazy

#### Wygląd powłoki

matowa

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław  
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



podkłady

farby  
fasadowefarby  
białefarby  
z mieszalnika

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]	12000 ÷ 16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	najwyżej 1,470
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 56,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	klasa 2-3 (w zależności od koloru)
Ilość warstw	1-3
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

**Sposób nanoszenia**  
**Wydajność przy jednej warstwie**

pędzel, wałek lub natrysk  
do 10m<sup>2</sup>/l – przy jednej  
warstwie w zależności od  
chłonności podłoża  
woda

**Rozcieńczalnik**

**Sposób użycia**

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton, szpachlówki, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj Profesjonalnym Gruntem Głęboko Penetrującym lub Stop Grunt marki Dekoral Silver.
- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia (wilgotność podłoża nie powinna przekraczać więcej niż 5%). Po zastosowaniu preparatu Stop Grunt marki Dekoral Silver okres sezonowania tynku może ulec skróceniu.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Podkładową Farbę Podkładową marki Dekoral Silver.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



podkłady

farby  
fasadowefarby  
białefarby  
z mieszalnika

### • Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Zalecana ilość warstw 1-3. Drugą warstwę nakładaj po 2 h.
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30° C i wilgotności powietrza poniżej 70%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

### 2. Dodatkowe informacje

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Do mieszania nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł.
- Drugą warstwę malować farbą nierozcieńczoną. Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie.
- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu kolorystycznego.
- W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednoczenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.
- Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

### 3. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

#### Atesty:

Posiada atest higieniczny

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)

zgodna z PN-EN-13300


#### PKWiU:

20.30.11.0

#### Data ważności:

36 miesięcy od daty produkcji

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700



Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)

**dekoral**  
SILVER

Twój partner  
w działaniu



podkłady



farby  
fasadowe



farby  
białe



farby  
z mieszalnika

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

*Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).*

*Produkt zawiera max. 30g/l.*

Opakowanie handlowe: 3L, 10L

---

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)