



## ODPORNA NA ZMYWANIE I SZOROWANIE lateksowa farba do wnętrz



**Zakres stosowania:** Wysokogatunkowa Lateksowa farba do wnętrz przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Innowacyjna technologia produkcji pozwoliła na uzyskanie bardzo trwałej oraz odpornej na szorowanie farby o niespotykanie trwałych kolorach. Zastosowanie nowoczesnej koncepcji łączenia składników aktywnych pozwoliło na uzyskanie optymalnej reologii, dającej w efekcie doskonałe parametry aplikacyjne oraz ponadprzeciętną wydajność.

### Główne cechy:

- wysoka wydajność – do 14 m<sup>2</sup> z litra
- super krycie
- długotrwały efekt kolorowych ścian
- odporna na szorowanie, lateksowa
- wydajność z opakowania 35m<sup>2</sup>/2,5 L lub 70m<sup>2</sup>/5 L
- umożliwiała prawidłowe "oddychanie" ścian

Kolor	77 kolorów gotowych oraz kolory dostępne w komputerowym systemie doboru koloru
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	klasa 3
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	Po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Microfibre, Wałek Polyamide Magic, Wałek Microfibre Extra
Wydajność przy jednej warstwie	do 14m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża i intensywności koloru
Rozcieńczalnik	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłoności podłoża stosuj Podkładową farbę gruntującą marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy - Renostyl Plus marki Dekoral.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od + 10° C do + 30° C.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.

### 3. Dodatkowe informacje

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Norma:** ZN-PPGDP-018

**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny PZH

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

**Znak termometru** 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

**Opakowanie handlowe:** 2,5L; 5,0L

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o*