

Karta Techniczna

Nr Karty 02

Data wydania: marzec 2018



Domalux Alkilak

Lakier ftalowy modyfikowany ogólnego stosowania

Zakres stosowania

Lakier przeznaczony jest do lakierowania przedmiotów drewnianych eksploatowanych:

na zewnątrz: domki letniskowe, altanki, okna, drzwi, meble ogrodowe

wewnątrz: okna, boazeria, meble.

Polakierowana powierzchnia wyróżnia się wysokim połyskiem oraz podwyższoną odpornością na działanie wody oraz czynników atmosferycznych. Lakier tworzy niezwykle dekoracyjną: błyszczącą, równą i gładką powłokę lakierową.

Główne zalety produktu

- dekoracyjna powłoka o wysokim połysku
- trwała powłoka
- chroni przed czynnikami atmosferycznymi

Kolory

bezbarwny

Stopień połysku

połysk; półmat

Wydajność

15 m² / l
 przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rekomendowana ilość warstw

2

Metoda malowania

wąłek, pędzel

Rekomendowane narzędzia

Wąłek Velours, Wąłek Nylon, Pędzel płaski 6550

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400 g/l (2010).
 Produkt zawiera max 400 g/l.

Parametry techniczne	Norma/Wytyczne	Wartość
Ilość warstw	-----	2
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	-----	24
Czas schnięcia powierzchniowego, h, najwyżej	PN EN ISO 1517	12
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0,92 – 0,95
Rozlewność, stopień, co najmniej	PN-C-81507:1989	8
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem, stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, [s]	PN-C-81701:1997 metoda A	60±115

- Przygotowanie podłoża** Drewno przeznaczone do malowania powinno być wysezonowane, przeszlifowane i odpylone.
 Elementy drewniane przeznaczone do eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń należy zaimpregnować wyrobem Drewnochron Impregnat bezbarwny.
- Lakierowanie** Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
 Odpowiednio przygotowaną powierzchnię zaleca się malować dwukrotnie.
 Nie przekraczać zalecanych nakładów i przestrzegać czasów schnięcia.
- Warunki aplikacji** Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić od +15°C do +25°C.
 Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 12 % wewnątrz pomieszczeń i 20 % na zewnątrz.
 Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- Informacje dodatkowe** W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Końcowe utwardzanie** Na drewnie dębowym i zażywiczonym sosnowym czas schnięcia wydłuża się.
 Parametry użytkowe powłoka uzyskuje po około tygodniu.
- Data ważności i warunki przechowywania** 36 miesięcy od daty produkcji
 Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Użytkowanie** Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.domalux.pl
- Rozcieńczalnik** Do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania
- PKWiU** 20.30.12.0
- Atesty** Wyrób posiada atest higieniczny

- Wskazówki BHP i Ppoż.** Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.domalux.pl
- Opakowania handlowe** 1 L, 10 L – połysk; 1L; 2,5L - półmat