

Karta Techniczna

Nr Karty 01

Data wydania: styczeń 2011



SZPACHLA AQUA

Wodorozcieńczalny wypełniacz szczelin

Zakres stosowania

Szpachla wodorozcieńczalna przeznaczona jest do wypełniania szczelin (max do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniu mechanicznym. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym.

Główne zalety produktu

- szybkie schnięcie i twardnienie wypełnień do 1 mm
 - zachowuje oryginalną barwę drewna
 - przyczepność do różnych gatunków drewna*
- * orzech i rzadkie gatunki drewna - należy skontaktować się z Doradcą

Kolory

bezbarwny

Wydajność

w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do naprawy i uzyskanej konsystencji wypełniacza

Rekomendowana ilość warstw

nie dotyczy

Metoda malowania

szpachla parkieciarska

Rekomendowane narzędzia

Szpachla parkieciarska marki Dekoral Gold

Zawartość LZO

nie podlega klasyfikacji

Parametry techniczne	Norma/Wytyczne	Wartość
Ilość warstw	-----	
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	-----	
Czas schnięcia [h], najwyżej		20-30 min. w przypadku wypełnień do 1mm
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm ³]	NF T 30020	1,02
Lepkość , [cP]	BROOKFIELD T3	1300
Okres trwałości mieszaniny		do natychmiastowego zużycia (z uwagi na szybkie odparowywanie wody)

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11 i na www.domaluxprofessional.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.

Przygotowanie podłoża	Podłoga powinna być sucha, równa, wolna od pozostałości po starych powłokach lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. Wszelkie pozostałości poprzednich powłok lakierowych powinny być usunięte do surowego drewna.
Szpachlowanie	Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nie rozcieńczać. Nakładać przy użyciu blachy parkieciarskiej po uprzednim, starannym zmieszaniu z pyłem drzewnym z ostatniego szlifowania drewna przeznaczonego do lakierowania. Konieczne jest uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków (nie przekraczać proporcji 1:1). Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. Większe szczeliny należy uzupełniać dwukrotnie. Po uzupełnieniu ubytków po czasie ok. 30 min. powierzchnię należy zmatowić a następnie dokładnie odpylić.
Warunki aplikacji	Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C. Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %. Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %. Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować do parkietów kładzionych na legarach. Produkt bezbarwny (białawy kolor płynnego lakieru znika podczas schnięcia).
Data ważności	36 miesięcy
Warunki przechowywania i transportu	Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych pomieszczeniach 5- 25 °C
Informacje dodatkowe	Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.domaluxprofessional.pl
Rozcieńczalnik	woda
Atesty	Wyrób posiada atest PZH
Wskazówki BHP i Ppoż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.domaluxprofessional.pl
Opakowania handlowe	5 L