

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart
P.O. Box 80 11 40
70511 Stuttgart
Niemcy

MPA MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

DAkKS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-11016-01-00

Sprawozdanie z badań

Zleceniodawca: PPG Deco Polska Spółka z o.o.
ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław
Polska

Nr zamówienia (Klienta): /brak wpisu/

Nr zamówienia (MPA): **902 1447 000-4 /Whr/Scz**

Obiekt badania: **„Domalux Professional Poliuretan Aqua 2S Półmat”**

Zastosowana specyfikacja: DIN V 18032-2:2001-04

Data otrzymania obiektu badania: 22.02.2011 r.

Data badania: początek 01.03.2011 r.

Data sprawozdania: 21.03.2011 r.

Strona 1 z 3 stron tekstowych

Załączniki: /brak wpisu/

Suplementy: /brak wpisu/

Ogólna liczba stron: 3


Liczba sprawozdań: 1

Wyniki badania dotyczą tylko przebadanych obiektów.

Publikacja niniejszego sprawozdania w całości lub w części jest możliwa tylko za pisemną zgodą MPA Uniwersytetu w Stuttgartcie.

Zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025 akredytowane laboratorium badawcze uznane przez DAkKS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH.

Akredytacja ważna dla metod badawczych wymienionych w certyfikatach (Nr rej. D-PL-11016-00)



Anna Pawłowska-Triebel

Materialprüfungsanstalt

Nr zamówienia: 902 1447 000-4

Universität Stuttgart

Strona 2 z 3 stron tekstowych

1. Cel badania

Otrzymaliśmy od Państwa zlecenie badania właściwości poślizgowych lakieru podłogowego „**Domalux Professional Poliuretan Aqua 2S Półmat**” na parkiecie zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04. W dniu 22.02.2011 roku otrzymaliśmy do badania próbkę o wymiarach 0,6 m x 0,2 m.

2. Przebieg badania

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04. Zastosowana procedura jest akredytowana zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (nr rej. DAKKS D-PL-11016-01-09).
Warunki badania: 23-50-2 zgodnie z DIN 50014.

3. Wyniki badania

Uzyskano następujące wyniki badania.

Tabela nr 1: Wyniki badania:

Nr miejsca badania	Współczynnik poślizgu μ
1	0,45
2	0,45
3	0,44
4	0,46
5	0,47

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart (Vaihingen)
USt.-ID-Nr DE 147794196

tel.: +49 (0)711 685-63379 (-63370 sekr.)
fax: +49 (0)711 685-62765
Internet: www.mpa.uni-stuttgart.de

BW-Bank Stuttgart / LBBW
Nr rachunku: 7 871 521 687 BLZ 600 501 01
IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87
Kod BIC/SWIFT: SOLADESTXXX



Anna Pasikowska - tłumacz

Materialprüfungsanstalt

Nr zamówienia: 902 1447 000-4

Universität Stuttgart

Strona 3 z 3 stron tekstowych

4. Ocena

Zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04 obowiązuje następujący wymóg: μ min. 0,4, μ max 0,6.
Badany lakier podłogowy „**Domalux Professional Poliuretan Aqua 2S Półmat**” spełnia ten wymóg na parkiecie.

Opracował
/podpis nieczytelny/
Norbert Schulz
Badający

Zatwierdził i wydał
/podpis nieczytelny/
inż. Rainer Wellhäuber
Zastępca kierownika działu

/okrągła pieczęć Universität Stuttgart z herbem/

Niniejszym poświadczam zgodność tłumaczenia z kopią dokumentu w języku angielskim.

Katowice, dnia 2 lipca 2011 roku

Nr Rep. 230/2011

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Anna Pasikowska-Frenkiel



Anna Pasikowska-Frenkiel