



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

EMALIA DO PCV szybkie schnięcie

Zakres stosowania:

Emalia przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów z twardego PCV (okna, panele, parapety, meble ogrodowe itp.). Emalia może być również stosowana do przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Główne cechy:

- ⇒ Szybkie schnięcie
- ⇒ Odporność na zarysowania
- ⇒ Odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz promieni UV
- ⇒ Przyjazna dla ludzi i środowiska

Kolor	2 kolory gotowe
Wygląd powłoki	połysk
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [m Pas]	1000 ÷ 2000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,06 ÷ 1,25
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, (st. 3), [h]	3
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 3
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l
Rozcieńczalnik	woda



Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnię PCV przeznaczoną do malowania należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć.
- W celu uzyskania lepszej przyczepności elementy ze starego PCV należy odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Powierzchnie drewniane powinny być czyste, suche, przeszlifowane i odpylone.
- Wewnątrz pomieszczeń Emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno. Na zewnątrz - drewno należy zaimpregnować środkiem chroniącym przed działaniem czynników biologicznych DREWNOCHRON IMPREGNATEM bezbarwnym.
- Na powierzchnie drewniane narażone na częste działanie wody należy zastosować podkład z farby GRUNTOMAL marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. Spękaną i złuszczone powłoki należy bezwzględnie usunąć

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
- Emalię nanosić w 2 warstwach pędzlem lub wałkiem. Drugą warstwę należy nanieść po upływie 3 godzin od naniesienia pierwszej warstwy.
- Poprawki należy wykonać po wyschnięciu malowanej warstwy.

3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10°C do +25°C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-PPGDP-106
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg 2004/42/WE (kat. A/d/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 130 g/l.

Opakowanie handlowe 0,8L