



*KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU*

Silikonowana farba do elewacji

Zakres stosowania:

Farba silikonowana przeznaczona jest do malowania elewacji. Dzięki zawartości żywic silikonowych posiada właściwości hydrofobowe – odpycha od powierzchni krople wody – przez co zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu ścian. Polecana również do malowania wewnątrz budynków.

Główne cechy:

- ⇒ wysoka siła krycia
- ⇒ odporna na działanie czynników atmosferycznych
- ⇒ odporna na szorowanie
- ⇒ skuteczna odporność przed przenikaniem wilgoci
- ⇒ odpowiednia przepuszczalność pary wodnej
- ⇒ zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży budowlanych

Kolor	kolory dostępne w komputerowym systemie doboru koloru
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	4000 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,500
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	Klasa 1

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 0800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 55,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	do fasad: Wałek Polyamide z podkładką piankową, Wałek Owcza wełna extra, Wałek Owcza wełna do wnętrz: Wałek Microfibre
Wydajność przy jednej warstwie	Do 9m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat lub Akrogrunt marki Dekoral.
- Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.
- Przy wyborze koloru na elewację zapytaj sprzedawcę o odporność koloru na zewnątrz.

2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Wysoka wilgotność i niska temperatura wydłuża czas schnięcia.

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.


3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C i wilgotności powietrza poniżej 70%
- Świeże tynki maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma:	ZN-PPGDP-198
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH Spełnia wymagania normy PN-C-81913 zgodna z PN-EN-1062-1
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/c/FW): 40g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 5,0L; 10,0L