



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OLEJ do drewna

Zakres stosowania:

Olej do drewna, na bazie wysokojakościowych olejów naturalnych, z dużą zawartością oleju tungowego. Przeznaczony jest do malowania drewna krajowego i egzotycznego, celem zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych i uzyskania szlachetnego efektu dekoracyjnego. Zapewnia bardzo dobre nasycenie drewna, wzmacnia jego strukturę i podkreśla naturalny rysunek drewna.

- Na zewnątrz: tarasy, pomosty, meble ogrodowe, konstrukcje drewniane, okładziny drewniane, ogrodzenia, architektura ogrodowa
- Wewnątrz: boazerie wewnętrzne, listwy dekoracyjne, meble, elementy konstrukcyjne

Główne cechy:

- ⇒ Łatwy w malowaniu i renowacji (patrz Dodatkowe Informacje)
- ⇒ Mikroporowaty- pozwala drewnu oddychać
- ⇒ Doskonale wnika w drewno, wzmacnia strukturę i zapobiega rozsychaniu
- ⇒ Do drewna egzotycznego i krajowego
- ⇒ Wysoka estetyka malowanych powierzchni
- ⇒ Nie łuszczy się
- ⇒ Bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne
- ⇒ Chroni przed promieniowaniem UV (patrz Dodatkowe Informacje)
- ⇒ Zabezpiecza drewno przed plamami i zabrudzeniami

Kolor	4 kolory gotowe
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 20°±2°C, [h]	20
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 20
Lepkość, 20±2°C , Kubek φ 2mm [s]	60-100
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	0,845-0,870
Sposób nanoszenia	pędzel
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Pędzel Płaski 6550, Pędzel Płaski 6410

PPG DECO POLSKA
Ul. Kwidzyńska 8, 51 – 416 Wrocław
Tel. (071) 78-80-700

**Wydajność**I warstwa - od 13 do 20 m²/l*II warstwa - od 20 do 30 m²/l*

* w zależności od gatunku drewna

Rozcieńczalnik

EKO -1

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuź rozcieńczalnikiem.
- Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.
- Powierzchnia powinna być czysta i sucha.
- Zewnętrzne elementy drewniane (uprzednio niemalowane) najpierw zabezpiecz DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym.

2. Olejowanie

- Przed i w trakcie malowania Olej dokładnie mieszaj.
- Preparat nakładaj dwukrotnie za pomocą pędzla.
- Po 15-20 minutach usuń nadmiar za pomocą bawełnianej szmatki przecierając drewno wzdłuż słojów. Po przetarciu powierzchnia powinna być jednolita, gładka i bez tłustych plam.
- Wewnątrz pomieszczeń, np. podczas olejowania boazerii, mebli zaleca się położenie pierwszej warstwy Oleju bezbarwnego, rozcieńczonego dodatkiem max. 350 ml rozcieńczalnika EKO – 1 na 1 litr Oleju. Po 15-20 minutach usuń nadmiar produktu a następnie, po wyschnięciu, nakładaj kolejną warstwę Oleju marki Drewnochron w dowolnym kolorze.

3. Dodatkowe informacje

- DREWNOCHRON Impregnat bezbarwny wyrównuje chłonność podłoża, dzięki czemu podnosi się estetyka wymalowania.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych
- Temperatura podczas malowania i schnięcia powinna wynosić od +5 do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Przy malowaniu drewna zażywicznego czas schnięcia ulega wydłużeniu.
- Wilgotność olejowanego drewna nie powinna być większa niż 20%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
- Szmatkę przed wyrzuceniem wysusz i zamocz w wodzie, aby uniknąć samozapłonu.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Chroni przed promieniowaniem UV:
 1. dla olejów kolorowych,
 2. pod warunkiem prawidłowej renowacji drewna
- W celu zachowania estetycznego wyglądu powłoki i zapewnienia odpowiedniej ochrony drewna należy przeprowadzić renowację, co najmniej raz w roku. Optymalne jest przeprowadzenie dwóch renowacji w ciągu roku, tzn. przed sezonem – wiosną, oraz po sezonie – jesienią, impregnacja na zimę.
 - a. W tym celu powierzchnię należy dokładnie umyć i dokładnie wysuszyć (renowację należy przeprowadzić w ciepły i suchy dzień). Mycie można wykonać za pomocą szczotki ryżowej oraz myjki ciśnieniowej.
 - b. Wszelkie plamy i zabrudzenia, których nie udało się zmyć usunąć drobnziarnistym papierem ściernym
 - c. Następnie nałożyć 1-2 warstwy oleju wg wskazówek na etykiecie.
 - d. Podczas renowacji olej nakładać na całą wcześniej olejowaną powierzchnię.
 - e.

PPG DECO POLSKA
Ul. Kwidzyńska 8, 51 – 416 Wrocław
Tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod numerem bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com, WWW.drewnochron.pl



4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl

Norma: ZN-PPGDP-210
Atesty: Posiada atest higieniczny
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/f/FR): 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 700 g/l.

Opakowanie handlowe: 0,75 L, 2,5 L
