



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LAKIEROBEJCA EXTRA

Zakres stosowania:

Lakierobejca przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów wykonanych z drewna drzew krajowych oraz drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Staranny dobór wyselekcjonowanych żywic, pigmentów mikronizowanych oraz filtrów UV pozwala na uzyskanie powłok o wysokiej odporności i estetyce.

Na zewnątrz: podbitki dachowe, konstrukcje drewniane, okładziny drewniane, ogrodzenia, drzwi, okna, domki letniskowe, altany, pergole, meble ogrodowe.

Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie wewnętrzne, listwy dekoracyjne, meble.

Główne cechy:

- ochrona drewna do 8 lat (patrz Dodatkowe Informacje)
- wysoka przyczepność do drewna
- wysoka elastyczność i trwałość powłoki - pracuje razem z drewnem
- łatwo się rozprowadza, nie tworzy zacieków i nie pieni się podczas malowania
- skuteczna ochrona przed działaniem promieni UV
- odporna na działanie zróżnicowanych czynników atmosferycznych
- trwałość koloru
- w zestawie z bezbarwnym Impregnatem Extra zapewnia wysoką ochronę przed biodegradacją oraz technicznymi szkodnikami drewna

Kolor	8 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	półmatowa
Lepkość, 20±2°C, [mPas]	350-450
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	0,93 – 0,96
Ilość warstw	1-3
Czas schnięcia powłoki, 20°C, (st. 3), [h]	18

Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 18
Sposób nanoszenia	pędzel, natrysk
Rekomendowane narzędzia	
marki DEKORAL GOLD:	Pędzel OVAL, Pędzel Płaski
	6550
Wydajność przy jednej warstwie	do 22 m ² /l
Rozcieńczalnik	EKO – 1

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże wyrównaj, przeszlifuj i odpyl.
- Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.
- Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Tłuste lub żywiczne plamy należy zmyć rozcieńczalnikiem EKO – 1.
- Zewnętrzne elementy drewniane (uprzednio nie malowane) najpierw zabezpiecz DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM bezbarwnym.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

2. Malowanie

- Lakierobejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz dodatkami max 2 % obj. rozcieńczalnika.
- Wyrób nanoś w 2 warstwach.
- W przypadku malowania renowacyjnego nanieś 1-2 warstwy.
- Elementy narażone na silne działanie czynników atmosferycznych pomaluj 3 warstwami Lakierobejcy.
- Pomiędzy naniesieniem kolejnych warstw zachowaj przerwę, co najmniej 18 godzin.
- Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnopiętnym papierem ściernym i usuń pył.

3. Dodatkowe informacje

- Temperatura podczas malowania i schnięcia powinna wynosić od +5 do +25°C. Lakierobejcy nie należy stosować w temperaturze poniżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Przy malowaniu drewna zażywiczonego czas schnięcia ulega wydłużeniu.
- Ostateczny efekt dekoracyjny zależy od gatunku i chłonności drewna oraz od ilości warstw lakierobejcy.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- 8 lat ochrony dla:
 - Aplikacji na prawidłowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno o odpowiedniej wilgotności (wilgotność względna max. 12%).
 - Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna za pomocą Drewnochronu Impregnatu bezbarwnego (2 warstwy) następnie nałożenie 3 warstw lakierobejcy - na podłożach eksploatowanych na zewnątrz.



- Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl

Norma: ZN-PPGDP-183
Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU: 20.30.12.0
Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400 g/l (2010).
Produkt zawiera max 400 g/l.

Opakowanie handlowe 0,2L, 0,8L, 2,5L
