



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FARBA SILIKONOWA

fasadowa

Zakres stosowania

Farba silikonowa MF-21 jest przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków. Produkt jest polecany do aplikacji na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki. Farba oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą efekt antyroszeniowy. Na skutek powierzchniowej hydrofobizacji, znacznie obniżona jest jej zwilżalność. Hamuje penetrację brudu niesionego głównie z wodą. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, która daje efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoką paroprzepuszczalność. Baza A jest wyrobem gotowym i nadaje się do malowania na biało. Baza C nie jest wyrobem gotowym i należy łączyć ją z kolorantami w maszynach barwiących Malfarb Color System.

Główne cechy

- ⇒ super zmywalna
- ⇒ odporna na światło
- ⇒ chroni przed wilgocią
- ⇒ zapewnia oddychanie ścian

Kolor

biały + kolory z mieszalnika Malfarb Color System

Wygląd powłoki

matowy

Ilość warstw

2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.malfarb.pl

Czas schnięcia powłoki, 20°±2°C, [h]	4
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 4
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 10 m ² /l w zależności od koloru i chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być suche, nośne i mocne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (oczyszczone z kurzu oraz tłustych plam). W celu wzmocnienia, osypujące się lub bardzo chłonne podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym Aktiv Grunt.
- Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają 28 dniowego okresu sezonowania, którego pominięcie może spowodować całkowite zniszczenie powłoki nakładanej farby.
- Przed malowaniem należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym np. Reno Grunt, a w przypadku wysokiej chłonności podłoża preparatem Aktiv Grunt


2. Malowanie

- Farbę silikonową MF-21 nanosi się dwukrotnie wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich: pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny. Nakładanie należy prowadzić w temperaturze powyżej +8°C. Unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych stosować siatki osłonowe.
- Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania, szczególnie: szkło, kamień, cegłę klinkierową, drewno i aluminium należy osłonić. Uwaga: Dla kolorów wykonanych na bazie C farby silikonowej MF-21 niezbędne jest malowanie podkładowe. Podkład należy wykonać następująco: zakupioną farbę kolorową na bazie C dzieli się na dwie części. Do części przeznaczonej na podkład dodajemy farbę białą (baza A) MF-21 w proporcji: kolor na bazie C 10:1,5 w stosunku do farby białej MF-21. Dozwolone jest również wykonanie białego podkładu, ale tylko dla powierzchni gładkich lub o bardzo niewielkiej strukturze uziarnienia.

3. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:	Posiada Atest Higieniczny zgodna z PN-C-81913:1998
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



*Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/c/FW): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 40 g/l.*

Opakowanie handlowe **5L, 10L**
Nr karty **08/10/2016**
