

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

Wydanie 02.2015

**WINYL Z**  
**zewnętrzna farba winylowa****Zakres stosowania**

WINYL Z przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania elewacji budynków. Można go stosować do aplikacji na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane takie, jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachłówki. Daje matowe, gładkie, niepekające powłoki.

**Główne cechy**

- ⇒ idealne krycie powierzchni
- ⇒ odporna na warunki atmosferyczne
- ⇒ odporna na ścieranie

**Kolor**

biały

**Wygląd powłoki**

matowy

**Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]**

12000 ÷ 16000

**Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]**

1,440 ÷ 1,470

**Zawartość części stałych, [%wag]**

co najmniej 56,0

**Ilość warstw**2 w zależności od koloru  
i sposobu aplikacji**Czas schnięcia powłoki, 20°±2°C, (pyłosucha), [h]**

4

**Nanoszenie drugiej warstwy, [h]**

po 4

**Sposób nanoszenia**

pędzel, wałek, natrysk

**Wydajność przy jednej warstwie**do 10 m<sup>2</sup>/l w zależności  
od chłonności i struktury  
podłoża**Rozcieńczalnik**

woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu oraz tłustych plam. Przed malowaniem należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym Reno Grunt, a w przypadku wysokiej chłonności podłoża preparatem Aktiv Grunt. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi należy dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie pokryte farbami emulsyjnymi zmyć wodą z dodatkiem detergentów.

Uwaga!:

- Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni).
- Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby.
- Malując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby.

Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów malowania.

### 2. Malowanie

Przygotowanie produktu: Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). Do malowania pierwszej warstwy można rozcieńczyć farbę wodą (max 5%). Drugą warstwę maluje się farbą nie rozcieńczoną. WINYL Z może być nanoszony wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), przy czym do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą pitną (ok. 0,05-0,10 litra wody na 1 litr farby); w szczególności na powierzchniach o znacznej porowatości. Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie. Unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych stosować siatki osłonowe.

### 3. Dodatkowe informacje

Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Wyrób nie stanowi części komputerowego systemu kolorowania Malfarb.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ


Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji



**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/c/FW): 40 g/l (2010).**

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław  
tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.malfarb.pl](http://www.malfarb.pl)

*Produkt zawiera max. 40 g/l.*

**Opakowanie handlowe 1L, 3L, 5L, 10L**

---