



BALANS MIĘDZY  
TRWAŁOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ



## DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA 2w1

Lakierobejca 2w1 przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Transparentna lakierobejca nadaje eleganckie, satynowe wykończenie, podkreślając naturalne usłojenie drewna.

**Na zewnątrz:** podbitki, płyty, meble ogrodowe, drzwi i okna drewniane, elewacje drewniane, altanki, domki letniskowe.

**Wewnątrz:** drzwi, okna, boazerie.

### Główne zalety produktu

- 2w1 - zabezpiecza i dekoruje
- Łatwa aplikacja – nie kapie
- Odporna na działanie promieni UV
- Odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- Podkreśla naturalne usłojenie drewna
- Do wewnątrz oraz na zewnątrz
- Powłoka odporna na grzyby pleśniowe i glony
- Do 6 lat ochrony powłoki\*

\* - dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji

### Kolory

12 kolorów gotowych

### Wydajność

Do 14 m<sup>2</sup> /l

przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

### Rekomendowana ilość warstw

2

### Metoda malowania

walek, pędzel, natrysk hydrodynamiczny

### Rekomendowane narzędzia ProGold

Pędzel Premium Mix, walek FELT

Parametry techniczne	Wartość
Ilość warstw	2
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	2
Czas schnięcia powierzchniowego, [h]	4
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,0 – 1,2
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l



## BALANS MIĘDZY TRWAŁOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ

<b>Przygotowanie podłoża</b>	Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl i odtłuść. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio niemalowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Wewnątrz pomieszczeń surowe drewno zagruntuj wyrobem Lakierobejca 2w1 z dodatkiem 20% wody.
<b>Lakierowanie</b>	Lakierobejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj. Wewnątrz pomieszczeń nałóż 2 warstwy wyrobu. Na zewnątrz należy nanieść min. 2 warstwy. Pomiędzy warstwami zachowaj przerwę 2 godzin. Pełne wyschnięcie powłoki uzyskuje się po 4 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnopopielistym papierem ściernym o granulacji 180-22 po min. 4 godzinach schnięcia i usuń pył. Lakieruj zgodnie z usłojeniem drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując pędzle z włosia mieszanego (Pes-Mix). Nie maluj w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.
<b>Warunki aplikacji</b>	Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +15 do +25°C. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń i 15 % na zewnątrz.
<b>Informacje dodatkowe</b>	W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
<b>Data ważności i warunki przechowywania</b>	36 miesięcy od daty produkcji Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda
<b>Atesty</b>	Wyrób posiada atest higieniczny
<b>Wskazówki BHP i Ppoż.</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie <a href="http://www.drewnochron.pl">www.drewnochron.pl</a>
<b>Opakowania handlowe</b>	0,2L; 0,75L; 2,5L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.