



TRWAŁOŚĆ ZNANA
OD DZIECKA



DREWNOCHRON LAKIEROBEJCA EXTRA

Lakierobejca Extra przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych oraz drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Na zewnątrz: elewacje drewniane, drzwi, okna, meble ogrodowe, podbitki dachowe, konstrukcje drewniane, okładziny drewniane, ogrodzenia, domki letniskowe, altany, pergole

Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie wewnętrzne, listwy dekoracyjne, meble.

Główne zalety produktu

- tworzy gładkie, półmatowe powierzchnie
- transparentna powłoka podkreślająca naturalny rysunek drewna
- do wewnątrz i na zewnątrz
- łatwa aplikacja, niekapiąca formuła
- wysoka odporność na wodę
- ochrona drewna do 8 lat *
- wysoka elastyczność i trwałość powłoki, odporna na uderzenia mechaniczne
- w zestawie z Impregnatem Grunt R zapewnia wysoką ochronę przed biodegradacją
- odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- super wydajna (do 22m²/l)

* dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji

Kolory

8 kolorów gotowych

Wydajność

22 m² / l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rekomendowana ilość warstw

1-3

Metoda malowania

pędzel z włosia naturalnego, natrysk

Rekomendowane narzędzia ProGold

Pędzel OVAL, Pędzel płaski 6550

Opakowania handlowe

0.75l, 2.5l

| Parametry techniczne | Wartość |
|--|---|
| Rekomendowana ilość warstw | 1 - 3 |
| Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] | 18 |
| Czas schnięcia, [h] | 18 |
| Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm ³] | 0,9 – 1,0 |
| Zawartość LZO | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FR): 400g/l (2010). Produkt zawiera max. 400g/l. |



Chroni drewno na lata
wiedzę

www.drewnochron.pl



TRWAŁOŚĆ ZNANA OD DZIECKA

Przygotowanie podłoża

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odłtuść rozcieńczalnikiem. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Ubytki uzupełnij szpachlą do drewna i przeszlifuj. Ostre krawędzie wygładź papierem ściernym. Przedmioty eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń (uprzednio nie malowane) zaimpregnuj Impregnatem Grunt^R marki Drewnochron.

Lakierowanie

Lakierując przed użyciem dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz dodatkiem max 2 % obj. rozcieńczalnika. Wyrób nanoś w 2 warstwach. W przypadku malowania renowacyjnego nanieś 1-2 warstwy. Elementy narażone na silne działanie czynników atmosferycznych pomaluj 3 warstwami Lakierobejcy. Pomiędzy naniesieniem kolejnych warstw zachowaj przerwę, co najmniej 18 godzin. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnziarnistym papierem ściernym o granulacji 180-220 po min. 24 godzinach schnięcia i usuń pył. Lakieruj zgodnie z usłojeniem drewna, do uzyskania jednolitej powłoki. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując pędzle z miękkiego włosia naturalnego. Nie maluj w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania powinna wynosić +15 do +25°C. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń i 15 % na zewnątrz.

Informacje dodatkowe

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania.

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Data ważności warunki przechowywania

i 36 miesięcy od daty produkcji
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.

Użytkowanie

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl

Rozcieńczalnik

EKO-1

Atesty

Wyrób posiada atest higieniczny

Wskazówki BHP Ppoż.

i Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.



Chroni **drewno**
wiedzę na lata

www.drewnochron.pl