

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 45/01/2013/S
Aktualizacja: 28.02.2018



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmalife VS Acryl



Wodorozcieńczalna bejca impregnująca na bazie żywic akrylowych



Zakres stosowania Wyrób przeznaczony do ochrony, dekoracji i renowacji powierzchni drewnianych, tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. W zestawie z Sigmalife DS Acryl tworzy system do ochrony i dekoracji drewna. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.

Główne zalety produktu

- podkreśla rysunek drewna
- reguluje wilgotność drewna
- trwałość kolorów
- zabezpiecza drewno przed warunkami atmosferycznymi

Kolory Bezbarwny oraz 65 kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Połysk Satynowy

Parametry techniczne

Gęstość w 23 °C [g/cm^3]	PN-EN ISO 2811-1	1,2
Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	—	1700
Zawartość części stałych vol.%	PN-EN ISO 3251	37
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę	PN-EN ISO 2808	15
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	1
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	—	4

LZO Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 130 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, natrysk

Rekomendowane narzędzia Pędzel Premium MIX, Pędzel 6550 marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
------------	----------------	---------------	--------------	------------------------	-------

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 45/01/2013/S
Aktualizacja: 28.02.2018



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmalife VS Acryl



Wodorozcieńczalna bejca impregnująca na bazie żywic akrylowych



GRACO HVLP Turbo Force 9,5	0,7 Bar	2	—	0%	—
----------------------------	---------	---	---	----	---

Wydajność normowa Do 20 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 1–3

Przygotowanie podłoża Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić do zdrowego podłoża: usunąć zżółczenia, przeszlifować i odpylić.

Malowanie Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Z uwagi na możliwe różnice w chłonności podłoża należy po ok. 10 min. sprawdzić stan powłoki i usunąć ewentualne zacieki. W przypadku stosowania VS Acryl jako powłoki wykończeniowej wyrób należy nanosić w 3 warstwach. W celu dodatkowej ochrony, po wymalowaniu zaleca się nałożenie 1 lub 2 warstw lakierobejcy nawierzchniowej Sigmalife DS Acryl.

Dodatkowe informacje Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Kolor zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju drewna, grubości aplikowanej powłoki oraz metody aplikacji, dlatego też przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próby aplikacyjnej na małej powierzchni. Nie chroni drewna przed rozwojem mikroorganizmów.

PKWiU 20.30.12.0

Atesty Posiada atest higieniczny

Zalecenia BHP i P. Poż. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania 1 L, 2,5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

