

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 05/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmavar Primer



Lakier podkładowy wodorozcieńczalny



Zakres stosowania SIGMAVAR Primer jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym lakierem podkładowym do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. Tworzy doskonałą bazę pod SIGMAVAR 1K PU, SIGMAVAR 2K PU. Najlepiej sprawdza się na krajowych gatunkach drewna, np.: dąb, jesion. Minimalizuje zjawisko bocznego sklejanie się klepek oraz zmniejsza zużycie lakieru nawierzchniowego. Nadaje się do lakierownia drewna egzotycznego.

Główne zalety produktu

- doskonała penetracja drewna zwiększająca przyczepność
- minimalizuje efekt bocznego sklejanie kątów
- zachowuje naturalny kolor drewna
- wysoka zawartość substancji stałych
- zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych

Kolory bezbarwny

Połysk —

Parametry techniczne

Gęstość w 20±0,5 °C [g/cm ³]	ZN- PPGDP-194	1,025 – 1,050
Rozlewność, stopień, co najmniej	ZN- PPGDP-194	8
Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej	PN EN ISO 1517	1,5
Twardość, czas tłumienia wahadła Persoza, s	ZN- PPGDP-194	Min. 170
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	—	2-3

LZO Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 140 g/l. Produkt zawiera max 140 g/l.

Data ważności 12 miesiące od daty produkcji w oryginalnym i nieotwieranym opakowaniu

Warunki przechowywania i transportu Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych pomieszczeniach 5-25

Metoda malowania pędzel, wałek do wodnych lakierów parkietowych, szpachla parkieciarska

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 05/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmavar Primer



Lakier podkładowy wodorozcieńczalny



Rekomendowane narzędzia	Wałek MICROSTAR, MICROFIBRE FLOOR 120, Szpachla parkieciarska, marki PROGOLD
Wydajność normowa	10-20 m ² /l * w zależności od chłonność podłoża i użytych narzędzi
Rekomendowana ilość warstw	1-2
Przygotowanie podłoża	Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć. Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą SIGMAVAR FILLER zmieszaną z pyłem drzewnym. Przed lakierowaniem podłoga powinna być wyszlifowana papierem ściernym o granulacji 100 -120 a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Na tak przygotowane podłoże nanieść SIGMAVAR Primer.
Lakierowanie	Przed użyciem lakier należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. Podkład nakładać jednokrotnie przy użyciu wałka do lakierów wodorozcieńczalnych lub dwukrotnie szpachlą parkieciarską. Czas schnięcia wynosi ok. 2-3 h. Na tak przygotowane podłoże nanieść wybrany lakier nawierzchniowy marki SIGMAVAR bez konieczności matowienia.
Warunki aplikacji	Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C. Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %. Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %. Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki. W trakcie prac aplikacyjnych oraz schnięcia powłok należy unikać przeciągów oraz miejscowego nagrzania powierzchni (promienie słoneczne, grzejniki, itp.)
Rozcieńczalnik	woda
Informacje dodatkowe	Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.sigma.pl
PKWiU	—
Atesty	Posiada atest higieniczny

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 05/01/2019/S
Aktualizacja: 09.01.2019



PRODUKTY
DO DREWNA

Sigmavar Primer



Lakier podkładowy wodorozcieńczalny



Zalecenia BHP i

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

P. Poż.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl

Opakowania

5 L

Rekomendacja lakieru podkładowego na dany gatunek drewna w standardowym systemie aplikacji z lakierem nawierzchniowym SIGMAVAR 2K PU półmat, połysk.

REKOMENDACJA LAKIERU PODKŁADOWEGO NA DANY GATUNEK DREWNA

Rodzaj drewna	SIGMAVAR PRIMER
Merbau	Zastosowanie dopuszczalne po wykonaniu próby
IPE/ Lapacho	Zastosowanie niedopuszczone
Jatoba	Zastosowanie niedopuszczone
Teak	Zastosowanie niedopuszczone
Palisander	Zastosowanie niedopuszczone
Buk	Zastosowanie niedopuszczone
Jesion	Zastosowanie dopuszczalne
Dąb	Zastosowanie dopuszczalne
Sosna	Zastosowanie dopuszczalne
Świerk	Zastosowanie dopuszczalne
Modrzew	Zastosowanie dopuszczalne po wykonaniu próby

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

