



CLEAN&WHITE

Matowa farba lateksowa



Zakres stosowania:

Farba lateksowa Clean&White przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowokartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego. Pozostawia matową powłokę odporną na zabrudzenia i typowe plamy, np. ketchup, musztarda, cola, sok pomarańczowy, itp. Ze względu na zastosowanie nowoczesnych polimerów w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi farba posiada wielowymiarowe parametry ochronne takie jak elastyczność, trwałość i odporność. Szczególnie polecana jest do malowania pomieszczeń narażonych na zabrudzenia typowe dla pomieszczeń o intensywnej eksploatacji, np. ciągi komunikacyjne, korytarze, pomieszczenia prywatne i biurowe, salony i jadalnie oraz pokoje dziecięce. Dzięki odporności na dezynfektanty* produkt może być stosowany w budownictwie indywidualnym oraz w obiektach użyteczności publicznej. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni.

Główne cechy:

- Airflow-zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- najwyższa siła krycia i wysoka wydajność
- głęboko matowa powłoka
- odporna na szorowanie - klasa 1 wg PN-EN-13300
- 7 x bardziej wytrzymała niż standardowe farby odporne na szorowanie wg PN-EN-13300
- powłoka odporna na detergenty i dezynfektanty
- podwyższona odporność na zabrudzenia i typowe plamy
- farba nie zawiera składników mogących powodować przyciąganie kurzu z powietrza
- przyjazna na ludzi i środowiska

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	9 000÷14 000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,60
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 60,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 3
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Microfibra Floor 120, Wałek Microfibre Extra, Wałek Polyamide Magic
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l – w zależności od chłonności i rodzaju podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy - Renostyl Plus marki Dekoral.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Jedna warstwa w przypadku przemalowania sufitów białych, czystych bez plam i przebarwień. Podłoża ciemne, niejednolite kolorystycznie maluj dwukrotnie.
- Maluj w temperaturze +5 do +30° C i wilgotności poniżej 80%.

Dodatkowe informacje

- Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełną odporność na (zmywanie i szorowanie) powłoka farby uzyskuje po 28 dniach od nałożenia finalnej warstwy.
- Ze względu na dużą różnorodność substancji dezynfekujących zaleca się wykonanie próby na małej, nieekspozowanej powierzchni w celu sprawdzenia oddziaływania środka na powłokę.
- W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać, do powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu

Przydatne wskazówki

- W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się przemyć całej powierzchni (szczególnie powierzchnie mocno zakurzone). Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia”.
- Mycie powierzchni: na mokną gąbkę lub ściereczkę nałożyć środek myjący i zrobić pianę. Następnie zmywać, lekko pocierając powierzchnię aż do momentu zabrudzenia. W przypadku detergentów o intensywnej barwie przemyć podłoże wodą w celu uniknięcia przebarwienia. Na koniec powierzchnię przemyć czystą wodą a czyszczone miejsce wytrzeć delikatnie do sucha.

Wskazówki BHP i Ppoż.

- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty: Posiada Atest Higieniczny

PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) z PN-EN-13300 klasa 1

Świadectwo: Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających (tzw. Hypoalergia)

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW):

30g/l (2010). Produkt zawiera max. 7 g/l.

Opakowanie handlowe: 3L, 5L, 10L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o