

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 3/08/2012/DP  
Aktualizacja: 18.11.2022



GRUNTY  
I PODKŁADY

# Podkład Uniwersalny

**dekoral**  
professional

Kryjąca emulsja gruntująca



### Zakres stosowania

Podkład przeznaczony do wyrównywania chłonności i struktury podłoża oraz poprawy przyczepności farby nawierzchniowej wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i na zewnątrz pomieszczeń. Polecany do odciążenia intensywnych kolorów podłoża.

### Główne zalety produktu

- wyrównuje chłonność podłoża
- ujednolica strukturę i kolor powierzchni
- poprawia przyczepność
- zwiększa wydajność farby nawierzchniowej
- posiada dobrą paroprzepuszczalność
- podwyższona elastyczność powłoki

### Kolory

Biały

### Połysk

Matowy

### Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	4500÷8000
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 2811-1	1,480÷1,580
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	—	po 4 h
Zawartość części stałych, min. [%wag]	PN-EN ISO 3251	58,0÷61,0
Odczyn pH	PN-C-04963	8,2÷8,9
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)	CIE	73
Zalecana grubość powłoki na mokro [µm]	PN-EN ISO 2808	130
Odporność na szorowanie (met. wew.)	PN-EN 13300	Klasa 2
Odporność na szorowanie na mokro, liczba posuwów szczoteczki, min (met. zew.)	PN-C-81913	2000
Połysk	PN-EN 13300	Mat
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [µm]	PN-EN 13300	Drobna do 100
Przepuszczalność pary wodnej przez swobodną powłokę, g (m <sup>2</sup> ·24 h), min	PN-C-81913	40
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej w powłoce, maks.	PN-C-81913	20000

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 3/08/2012/DP  
Aktualizacja: 18.11.2022



GRUNTY  
I PODKŁADY

# Podkład Uniwersalny

**dekoral**  
professional

Kryjąca emulsja gruntująca



**LZO** Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010).  
Produkt zawiera max. 30 g/l.

**Data ważności** 24 miesiące od daty produkcji

**Metoda malowania** Pędzel, wałek lub natrysk

**Rekomendowane narzędzia** Fasady: wałek Owcza Wełna Extra, wałek Owcza Wełna lub wałek Poliamide z podkładką piankową marki PROGOLD  
Ściany wewnętrzne: wałek Perlon i wałek Microfibre marki PROGOLD

### Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO St Max 495	150	313 517 619	100 60	0-10%	—
WAGNER Titan 440i	200	319 519	60	0-10%	—

**Wydajność normowa** Do 8 m<sup>2</sup>/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

**Rekomendowana ilość warstw** 1

**Przygotowanie podłoża** Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powłoki dobrze związane należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Słabe podłoża należy zagruntować odpowiednim preparatem.

**Malowanie** Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. przy zastosowaniu produktu na zewnątrz, natomiast przy zastosowaniu produktu do wewnątrz w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Zalecana ilość warstw 1. Przy stosowaniu natrysku rozcieńczyć do lepkości odpowiedniej do tego typu urządzeń. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 3/08/2012/DP  
Aktualizacja: 18.11.2022



GRUNTY  
I PODKŁADY

# Podkład Uniwersalny

**dekoral**  
professional

Kryjąca emulsja gruntująca



<b>Dodatkowe informacje</b>	Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 45%-80%. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C. Produkt nieprzeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania. Podkład nie jest elementem systemów ociepleń ścian zewnętrznych.
<b>PKWiU</b>	20.30.11.0
<b>Atesty</b>	Wyrób posiada atest PZH Zgodna z: PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) PN-EN-13300 (klasa 2) PN-C-81913
<b>Zalecenia BHP i P. Poż.</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie <a href="http://www.profesjonalnefarby.pl">www.profesjonalnefarby.pl</a>
<b>Opakowania</b>	10 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

