

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PROFESJONALNY STOP GRUNT do świeżych podłoży

Zakres stosowania:

STOP Grunt to wysoce drobnocząsteczkowy preparat, przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży takich jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, płyty włóknisto-cementowe, beton, cegła, kamień, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe. Pozwala na wcześniejsze malowanie świeżych tynków mineralnych. Dzięki głębokiemu wnikananiu i hydrofobizacji posiada doskonałe własności blokujące wysolenia oraz wzmacnia podłoże. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Główne cechy:

- drobnocząsteczkowy
- głęboka penetracja podłoży mineralnych
- blokuje transport soli
- optymalizuje przyczepność dla farb nawierzchniowych
- hydrofobizuje podłoże - zabezpiecza przed nasiąkaniem wodą

Kolor: biały

Wygląd powłoki: mat

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]	nd
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,000 ÷ 1,015
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 25,0
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	3
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 3

Sposób nanoszenia:**Wydajność przy jednej warstwie:****Rozcieńczalnik:**

pędzel, wałek

do 8 m²/l – przy jednej warstwie w
zależności od chłonności podłoża

woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże do gruntowania musi być chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
- Stare luźno związane powłoki farb usuń mechanicznie do odsłonięcia właściwego podłoża.
- Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia.
- Ubytki i spękania podłoża uzupełnij zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.
- Mikroorganizmy usuń za pomocą środka grzybobójczego.
- Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża max. 5%.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Wyrób rozcieńcz wodą w stosunku objętościowym 1:4.
- Gruntowanie powierzchni należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża.
- Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe.
- Zalecana ilość warstw: 1 warstwa w przypadku gruntowania, 2 warstwy w przypadku blokowania soli.
- Prace należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

+25 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.

- Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.

3. Dodatkowe informacje


- W niesprzyjających warunkach (np. niska temperatura, wysoka wilgotność) farbę nawierzchniową nanoszą po upływie min. 24h od gruntowania.
- Nie należy malować mocno rozgrzanych przez słońce powierzchni.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:	Posiada atest higieniczny
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C



Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/g/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 1 g/l.

Opakowanie handlowe: 5L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl