



## Karta Techniczna

Data wydania: luty 2019

# DREWNOCHRON POKOST LNIANY

### Zakres stosowania

Olej Impregnujący naturalny i tradycyjny podkład przeznaczony jest do nasączenia (impregnacji) surowego drewna i materiałów drewnopochodnych oraz do gruntowania różnego rodzaju tynków wewnętrznych przed malowaniem emaliami olejno-alkidowymi np. Emakol

**Na zewnątrz:** drzwi, okna, płyty, konstrukcje zewnętrzne, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, meble ogrodowe.

**Wewnątrz:** drzwi, okna, meble, lamperie.

### Główne zalety produktu

- podkreśla naturalną barwę drewna
- silnie penetrujący
- naturalny podkład
- nie tworzy powłoki lakierowej
- ochrona przed wilgocią
- na zewnątrz, do wewnątrz

### Kolory

4

### Wydajność

10 do 12 m<sup>2</sup>/l

### Rekomendowana ilość warstw

1

### Metoda malowania

Pędzel, natrysk

### Rekomendowane narzędzia ProGold

Pędzel Płaski, Pędzel OVAL

### Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 750 g/l (2010).  
Produkt zawiera max 750 g/l.

Parametry techniczne	Wartość
Ilość warstw	1
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	20
Czas schnięcia, [h]	24-48
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	0,920 – 0,950
Lepkość, 20±2°C, [mPas]	50÷100

### Przygotowanie podłoża

Podłoże wyrównaj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem. Powierzchnia powinna być wysezonowana, czysta i sucha. Podłoże drewniane zażywiczone odtłuść rozcieńczalnikiem

### Impregnowanie

Wyrób stosuj w postaci rozcieńczonej (1 część rozcieńczalnika na 1 część oleju). Olej po rozcieńczeniu, przed użyciem dokładnie wymieszaj. Nanieś pędzlem wcierając w porowatą powierzchnię aż do jej nasycenia. W przypadku dużych powierzchni z materiałów łatwo nasiąkliwych można użyć pistoletu natryskowego. Po wyschnięciu (po upływie 24-48 godzin) zaimpregnowaną powierzchnię przeszlifuj papierem ściernym. Na tak przygotowane podłoże można nakładać powłoki farb podkładowych i nawierzchniowych.

### Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

### Informacje dodatkowe

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Olej Impregnujący prawidłowo naniesiony nie tworzy powłoki lakierowej. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Po zakończeniu malowania narzędzia niezwłocznie umyj rozcieńczalnikiem.

### Data ważności i warunki przechowywania

36 miesięcy od daty produkcji  
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.

### Użytkowanie

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i stosowania zamieszczone są na stronie internetowej [www.drewnochron.pl](http://www.drewnochron.pl)

### Rozcieńczalnik

EKO-1 lub do ftalowych ogólnego stosowania

### Atesty

Wyrób posiada atest higieniczny

### Wskazówki BHP i Ppoż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.  
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie [www.drewnochron.pl](http://www.drewnochron.pl)

### Opakowania handlowe

0,75L; 10L