



## FAWINYL C

### bezpodkładowa farba na ocynk



#### Zakres stosowania:

FAWINYL C przeznaczony jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych ogniwo i galwanicznie stanowiąc jednocześnie podkład antykorozyjny, jak również farbę nawierzchniową. Może być stosowany na „świeże” powierzchnie ocynkowane, a także narażone wcześniej na działanie czynników atmosferycznych, jeżeli nie rozpoczął się jeszcze proces korozji stali (dopuszczalne są pojedyncze punkty korozji). FAWINYL C przeznaczony jest do malowania powierzchni eksploatowanych na zewnątrz oraz w halach produkcyjnych. Dopuszcza się malowanie odpowiednio przygotowanych elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych oraz renowacyjnego malowania blach powlekanych fabrycznie (np. blachodachówki).

#### Główne cechy:

- bezpodkładowa farba na powierzchnie ocynkowane, stalowe, aluminiowe i miedziane, takie jak: dachy, parapety, rynny
- bezpośrednio na blachę ocynkowaną świeżą lub wysezonowaną
- doskonała przyczepność
- odporna na warunki atmosferyczne, w szczególności na gradobicie
- wysoka elastyczność i trwałość powłoki
- szybkie schnięcie
- nie zawiera ksyłenu
- 5 lat ochrony antykorozyjnej\*
- 2w1 grunt+farba nawierzchniowa

#### \* 5 lat ochrony:

- dla aplikacji na prawidłowo przygotowane podłoża ocynkowane (wg. PN EN-ISO 12944 oraz zgodnie z zaleceniem producenta),
- dla powierzchni przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Przy stopniu korozyjności środowiska do C3, wg. normy PN EN-ISO 12944,
- zalecana sumaryczna grubość wymalowań na sucho od 80 do 120 mikronów.

Kolor	6 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	matowy
Połysk powłoki przy kącie 60°, jednostek, najwyżej	30
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	500-5000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	≤ 1,35
Ilość warstw	2-3
Czas schnięcia powłoki, sucha w dotyku [h]	8
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 4
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Pędzel Płaski, Wałek Nylon
Wydajność przy jednej warstwie	do 8 m <sup>2</sup> /l
Rozcieńczalnik	do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych ogólnego stosowania

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być równa, czysta, odtłuszczona i sucha.
- Podłoże przygotuj usuwając zanieczyszczenia i produkty korozji.
- Powierzchnię odtłuść używając wody z dodatkiem łagodnych środków myjących, po czym dokładnie osusz. Nie stosować środków z dodatkiem wosków lub tłuszczu (np. lanoliny).
- Powierzchnie stalowe, aluminiowe i miedziane przeszlifuj papierem ściernym, przemij rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych, a następnie osusz.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane farbą poliwinylową lub blachy powlekane zmatuj papierem ściernym, odpyl, umyj, odtłuść i osusz. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki zabezpiecz farbą Fawinyl C.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz w ilości max. 1% obj. rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych.
- Farbę nanoś w 2-3 warstwach w odstępie 4 godzin, pędzlem, wałkiem lub przez natrysk.
- Zalecana sumaryczna grubość wymalowań na sucho od 80 do 120 mikronów.
- Maluj w temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C lub wilgotności względnej powietrza maksymalnie 70%.
- Nie maluj nagrzanej lub wilgotnej blachy.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych.

### Dodatkowe informacje

- Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatecznej warstwy.
- Prace malarskie należy zaplanować tak, aby zapewnić aplikację i utwardzanie powłoki przy bezdeszczowej pogodzie (min. 72 h). W trakcie eksploatacji wygląd powłoki może ulec stopniowemu rozjaśnieniu lub matowieniu - w zależności od warunków atmosferycznych podczas aplikacji, wysychania oraz eksploatacji powłoki. Zmiany te nie obniżają właściwości ochronnych powłoki.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

**Wskazówki BHP i PPOŻ**

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie [www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)

**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny

**PKWiU:** 20.30.12.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010). Produkt zawiera max 500 g/l.**

**Opakowanie handlowe** 0,9L, 10L

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.*