



GRUNTOMAL

grunt do drewna, zmniejsza zużycie emalii

WYRÓWNUJE
CHŁONNOŚĆ
PODŁOŻA



UŁATWIA
MALOWANIE
EMALIĄ



DOSKONAŁA
PRZYCZEPNOŚĆ
DO PODŁOŻA



Zakres stosowania:

Farba przeznaczona do pierwszego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tynków uprzednio zapokostowanych. Stosuje się również do malowania wyrobów stalowych uprzednio zagruntowanych farbami przeciwrdzewnymi.

Główne cechy:

- Wysoka wydajność
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Perfekcyjne krycie
- Wyrównanie chłonności **podłoża**
- Zmniejszenie zużycia emalii
- Ułatwia malowanie emalią
- Łagodny zapach

Kolor	Biały
Wygląd powłoki	gładka
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	820 ÷ 1040
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,70
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	6 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	Po 6
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	pędzel płaski 6550, wałek Felt, wałek Extra Felt, wałek Nylon
Rozcieńczalnik	do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l

Sposób użycia**1. Przygotowanie podłoża**

- Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, spójna.
- Podłoże w zależności od rodzaju odpowiednio zagruntuj:
 - stalowe – Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral,
 - drewniane - Pokostem Lnianym marki Drewnochron lub Drewnochronem Impregnatem Grunt R,
 - lamperie – Akrogruntem 3000 marki Dekoral Professional

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania w ilości max 2% obj.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Dodatkowe informacje

- Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosić co najmniej +5°C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Chroni przed dziećmi.
- Nie wprowadza do kanalizacji.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-SKDP-029**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny PZH**PKWiU:** 24.30.12-29.00**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji**Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR): 450g/l (2007)/350g/l (2010). Produkt zawiera max. 350 g/l.****Opakowanie handlowe** 0,9L, 5L, 10L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o