

Karta Techniczna

Nr Karty 01

Data wydania: marzec 2018



Domalux Capon Extra

Zakres stosowania

Podkład jest przeznaczony do malowania (gruntowania) drewnianych posadzek w celu stabilizowania luźnych cząstek drewna i lepszego związania poliuretanowych lakierów nawierzchniowych z podłożem drewnianym. Zapobiega ciemnieniu drewna, zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych, wypukla strukturę drewna, jest wyrobem szybko schnącym.

Główne zalety produktu

- mocniejsze i trwalsze przyleganie lakierów nawierzchniowych
- wypukla strukturę drewna
- zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych
- zapobiega ciemnieniu drewna
- szybko schnący

Kolory

bezbarwny

Wydajność

10 m² /l
przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rekomendowana ilość warstw

1 - 2

Metoda malowania

wąłek, pędzel, szpachla parkieciarska

Rekomendowane narzędzia

Pędzel płaski PRO, Microfibre Floor, Microstar

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 750 g/l (2010).
Produkt zawiera max 750 g/l.

Parametry techniczne	Norma/Wytyczne	Wartość
Ilość warstw	-----	1 - 2
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] (w warunkach: 20 °C; wilgotność 50%)	-----	4
Czas wysychania powłoki w temp. 20°C [h]		4
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0,85
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem, stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, [s]	PN-C-81701:1997 metoda A	25 ÷ 45

- Przygotowanie podłoża** Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, przeszlifowana papierem ściernym o granulacji 180-240 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Wszelkie pozostałości poprzednich powłok lakierowych powinny być usunięte do surowego drewna.
- Lakierowanie** Przed użyciem podkład dokładnie wymieszać w opakowaniu. Podkład nakładać przy pomocy pędzla lub wałka (1-krotnie) lub szpachli parkieciarskiej (2-krotnie). Po wyschnięciu tj. po min. 4 godzinach powłokę przeszlifować papierem ściernym o granulacji 240, dokładnie odpylić. Następnie przystąpić do malowania lakierem rozpuszczalnikowym z marki Domalux: Classic, Super. W prowadzeniu dalszych prac zaleca się stosowanie do instrukcji producenta lakieru dostępnej na opakowaniu. W przypadku nakładania podkładu szpachlą parkieciarską szlifowanie nie jest konieczne.
- Informacje dodatkowe** Prace powinni prowadzić wyłącznie profesjonalni wykonawcy. Podczas prac malarskich należy stosować środki ochrony osobistej. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. W tym czasie nie powinny tam przebywać dzieci, kobiety ciężarne, alergicy, osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych, w podeszłym wieku.
- Końcowe utwardzanie** Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia podkładu.
- Data ważności i warunki przechowywania** 36 miesięcy od daty produkcji
Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- Użytkowanie** Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.domalux.pl
- Rozcieńczalnik** NITROL do wyrobów celulozowych
- Atesty** Wyrób posiada atest PZH
- Wskazówki BHP i Ppoż.** Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.domalux.pl

Opakowania handlowe 0,5 L; 1L; 5L; 10L