

Aktualizacja: 5.05.2022

WINYL Z PLUS



Fasadowa farba winylowa o matowym wykończeniu powłoki

Zakres stosowania Farba elewacyjna Winyl Z PLUS przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania elewacji oraz wewnętrznych ścian budynków. Można ją stosować do aplikacji na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane takie, jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki. Dzięki zastosowaniu farby winylowej Winyl Z PLUS otrzymujemy matowe, gładkie powłoki.

Główne zalety produktu

- wysoka siła krycia
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na szorowanie – Klasa 2 (PN 13300)
- idealna biel
- minimalna zawartość lotnych związków organicznych

Połysk Matt

Parametry techniczne

35	Lepkość Brookfield (20±0,5°C) [cP]	PN-ISO 2555	9500 - 13500
	Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	< 1,55
	Zawartość części stałych wag.%, min	PN-EN ISO 3251	co najmniej 56,0
	Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze 23±2 °C i wilgotności względnej powietrza 50±5%, [h]	PN-EN ISO 1517	2
	Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]		2
	Stopień bieli [%]		CIE 78,0
	Połysk	PN-EN ISO 2813	MAT G3
	Odporność na szorowanie	PN 13300	Klasa 2

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/c/FW): 40 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 5 g/l.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



Aktualizacja: 5.05.2022

WINYL Z PLUS



Fasadowa farba winylowa o matowym wykończeniu powłoki

Data ważności	36 miesięcy od daty produkcji
Metoda malowania	Pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia	Wałek POLYACRYLIC, wałek POLYAMIDE, wałek FELT
Wydajność normowa	Do 10 m ² /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
Rekomendowana ilość warstw	1-3 (nie więcej niż 80 µm produktu przy jednej warstwie na mokro)
Przygotowanie podłoża	<p>- Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zaleca się zastosować specjalne środki do ich likwidacji.</p> <p>- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować. W przypadku ciemnych kolorów należy zneutralizować podłoże, aby uniknąć efektu wykwitów solnych. Wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb należy usunąć do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.</p> <p>- Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia się powłoki. Uwaga! Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże istnieje ryzyko powstawania pęcherzy i łuszczenia się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża siłę krycia oraz wydajność.</p>
Malowanie	- Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 70%.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
 Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
 Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



Aktualizacja: 5.05.2022

WINYL Z PLUS



Fasadowa farba winylowa o matowym wykończeniu powłoki

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą (max 5%).
- Farba Winyl Z PLUS może być наносzona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk).
- Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie.
- Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych kolejną warstwę można nanosić po upływie około 2 godzin (że w zależności od panujących warunków atmosferycznych).
- Należy unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zaleca się stosować siatki osłonowe.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.

Dodatkowe informacje

- W celu uniknięcia różnic w końcowym wyglądzie powłoki, zaleca się wykonanie powierzchni stanowiącej jedną część architektoniczną w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.
- W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich w celu ujednoczenia odcienia.
- Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.
- Najlepszy efekt końcowy powłoki uzyskuje się za pomocą natrysku hydrodynamicznego.
- Natrysk hydrodynamiczny zaleca się przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie.
- Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza następuje wysłużenie czasu schnięcia powłoki.
- Wyrób nie stanowi części komputerowego systemu kolorowania.

PKWiU 20.30.12.0

Opakowania 3L, 10L

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
 Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
 Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

