



## EMALIA LUKSUSOWA

do okien i drzwi, jedna warstwa, śnieżnobiała

ŁAGODNY  
ZAPACH



TRWAŁA BIEL  
ODPORNA NA  
ŻÓŁKNIĘCIE



ODPORNA NA  
WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE



### Zakres stosowania:

Emalia przeznaczona jest do malowania drewnianych okien i drzwi, a także innych przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, lamperii oraz elementów metalowych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W wyrobie zastosowano technologię emalii o wysokiej zawartości części stałych (Technologia High Solid).

### Główne cechy:

- super trwały połysk
- trwała biel
- łagodny zapach
- podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne
- 2w1, gruntoemalia (bez gruntu do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń)
- 7 lat ochrony (patrz Dodatkowe Informacje)

Kolor	Śnieżnobiała
Wygląd powłoki	Połysk, satyna
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000-1500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,20-1,35
Ilość warstw	1
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	12
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	Po min. 24
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Pędzel Oval, Płaski Płaski,
Wydajność przy jednej warstwie	do 10 m <sup>2</sup> /l
Rozcieńczalnik	do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych ogólnego stosowania

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnię należy czyścić dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Do odtłuszczenia zaleca się zastosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.
- Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu (4 tygodnie) zagruntuj Akrogruntem marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane emalią chlorokauczkową, zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki zabezpiecz Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej na podłożach niezagruntowanych nakładaj min. 2 warstwy. W przypadku natrysku pneumatycznego nakładaj min. 3 warstwy.
- Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność.
- Przy malowaniach renowacyjnych powłok emalii chlorokauczkowych, bez śladów korozji, dopuszczalna jest 1 warstwa emalii.
- Przy aplikacji za pomocą pędzla następną warstwę nakładaj w czasie do 1 h ("mokro na mokro") lub po co najmniej 72 h. Nie zaleca się dokonywania poprawek w czasie pomiędzy 1 h a 72 h od momentu nałożenia ostatniej warstwy.
- W przypadku występowania ognisk korozji trudnych do usunięcia zastosuj Podkład Antykorozyjny marki Dekoral.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.

### Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10 °C do +25 °C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25 °C może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3 °C.
- Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy
- Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10 °C do +25 °C.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym.
- Do 10 lat ochrony:
  1. Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe (wg. PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1, stopień 3).
  2. Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Przy stopniu korozyjności środowiska do C3, wg. normy ISO 12944-5.
  3. Zalecane min. 2 warstwy przy grubości powłoki 160 µm na sucho.
- Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.

- Farby w różnych kolorach mogą być mieszane ze sobą w celu uzyskania innego koloru.
- W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii chlorokauczukowej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawiskiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploatacji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki.
- Emalii chlorokauczukowej nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych farbami innymi niż wskazane przez producenta.
- Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.

**Wskazówki BHP i PPOŻ**

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie [www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)

**Norma:** ZN-PPGDP-176**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny PZH**PKWiU:** 20.30.12.0.**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji**Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/l (2010). Produkt zawiera max 500 g/l.****Opakowanie handlowe:** 0,65L

*Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o*