



Karta Techniczna

Data wydania: wrzesień 2018

DREWNOCHON Capon Szpachla Szybkoschnący wypełniacz do szczelin

Zakres stosowania

Wyrób przeznaczony jest do wypełniania szczelin (max do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniu mechanicznym. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym. Polecany do wszystkich gatunków drewna. Kompatybilny z wodnymi i rozpuszczalnikowymi lakierami parkietowymi marek Drewnochron i Bondex.

Główne zalety produktu

- Szybkoschnąca formuła
- Łatwe nanoszenie
- Do mieszania z pyłem drzewnym
- Elastyczny
- Dobre właściwości wypełniające
- Do wszystkich rodzajów drewna

Wydajność

do 6m²/l (w zależności od stanu powierzchni)

Rekomendowana ilość warstw

Nie określa się

Metoda malowania

szpachla parkieciarska

Rekomendowane narzędzia

Szpachla parkieciarska

Parametry techniczne	Norma/Wytyczne	Wartość
Czas wysychania powłoki w temp. 20°C [h]		3
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0,95
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem, stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, [s]	PN-C-81701:1997 metoda A	50 ÷ 120

Przygotowanie podłoża	Posadzka drewniana powinna być sucha (max. 10%), równa, wolna od pozostałości po starych powłokach lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. Wszelkie pozostałości poprzednich powłok zabezpieczających (lakierowych, olejowych) powinny być usunięte. Zarówno nowe, jak i stare posadzki drewniane powinny być wyszlifowane do surowego drewna. Najlepsze efekty uzyskuje się przy szpachlowaniu po wykonanym szlifowaniu materiałem ściernym o granulacji 60-80
Szpachlowanie	Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nakładać przy użyciu szpachli parkieciarskiej po uprzednim, starannym zmieszaniu z drobnym, czystym pyłem drzewnym z ostatniego szlifowania drewna. Konieczne jest uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków. Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. W razie potrzeby szpachlowanie powtórzyć. Po uzupełnieniu ubytków po czasie min. 3 godzin powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji 100-150, następnie dokładnie odpylić.
Warunki aplikacji	Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania.
Informacje dodatkowe	Prace powinni prowadzić wyłącznie profesjonalni wykonawcy. Podczas prac malarskich należy stosować środki ochrony osobistej. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. W tym czasie nie powinny tam przebywać dzieci, kobiety ciężarne, alergicy, osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych, w podeszłym wieku.
Końcowe utwardzanie	Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia szpachli. Szczelin w deskach na legarach, bruku parkietowym, posadzkach, których elementy nie są przytwierdzone do podkładu nie szpachluje się, ponieważ wyschnięte spoiwo może pękać w wyniku oddziaływania dużych naprężeń. Przed szpachlowaniem posadzek drewnianych wykonanych z drewna drzew egzotycznych lub drewna poddanego obróbce chemicznej lub termicznej należy wykonać próbę w celu sprawdzenia kompatybilności i efektu końcowego.
Data ważności i warunki przechowywania	36 miesięcy od daty produkcji Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
Użytkowanie	Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl
Rozcieńczalnik	NITROL do wyrobów celulozowych
Atesty	Wyrób posiada atest PZH
Wskazówki BHP i Ppoż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.drewnochron.pl
Opakowania handlowe	1L; 5L