

Karta Techniczna

Nr Karty 01

Data wydania: luty 2014

Instrukcja aplikacji systemów lakierniczych wodorozcieńczalnych w obiektach sportowych

System Domalux Professional – sale gimnastyczne - ilość lakieru 330 ml/m² (minimalna ilość lakieru nawierzchniowego)

1. Domalux Professional Podkład Akrylowy Aqua, 1 -krotnie wałkiem (nakład 100 ml/m²) nowe podłogi, Domalux Professional Podkład Odcinający AL. 1 -krotnie wałkiem (nakład 100 ml/m²) stare podłogi/renowacje.
2. Po wyschnięciu podkładu można przystąpić do malowania pól boiskowych za pomocą Emalii Akrylowej Dekoral Professional. Pola boiskowe malujemy dwukrotnie przy użyciu wałka np.: Flock, Velours, Microstar,
3. Przed nałożeniem warstwy lakieru emalia musi być dobrze wyschnięta minimum 24 godziny. Sprawdzić stopień wyschnięcia poprzez miejscowe zmatowienie powierzchni emalii papierem ściernym 180-220. Powłoka nie powinna się kleić ani wałkować.
4. Domalux Professional Poliuretan Aqua 2S, wałkiem 2-krotnie, jednorazowy nakład 100-120 ml/m². Jeżeli czas pomiędzy nakładaniem pierwszej a drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego jest dłuższy niż 24 godziny należy wykonać szlif międzywarstwowy siatką/papierem o ziarnistości: 120 – 150 dla wersji półmat, 180 – 220 dla wersji połysk.
5. Przed malowaniem linii oraz trzeciej warstwy lakieru nawierzchniowego należy wykonać szlif międzywarstwowy papierem/siatką 120 – 150 dla wersji półmat, 180 – 220 dla wersji połysk.
6. Po zmatowaniu drugiej warstwy lakiery nawierzchniowego oraz dokładnym sprzątaniu podłogi można przystąpić do malowania linii boiskowych za pomocą Emalii Akrylowej Dekoral Professional. Linie boiskowe malujemy dwukrotnie przy użyciu wałka Flock.
7. Przed nałożeniem warstwy lakieru emalia musi być dobrze wyschnięta minimum 24 godziny. Sprawdzić stopień wyschnięcia poprzez miejscowe zmatowienie powierzchni emalii papierem ściernym 180-220. Powłoka nie powinna się kleić ani wałkować.
8. Po wyschnięciu linii, czyli po około 24 godzin można przystąpić do malowania trzeciej warstwy lakieru nawierzchniowego DOMALUX PROFESSIONAL Poliuretan Aqua 2S, 1-krotnie wałkiem, jednorazowy nakład 100-120 ml/m².

Warunki aplikacji:

Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić od +15°C do +25°C.

Wilgotność lakierowanego drewna powinna być nie większa niż 9%, ±2% względna wilgotność powietrza 40% do 65%.

Zużycie lakieru podkładowego zależy od narzędzia wybranego do aplikacji (blacha parkieciarska, wałek) oraz sposobu wykończenia drewna.

Dodatkowe informacje znajdują się w Kartach Technicznych produktów, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do aplikacji

W razie pytań prosimy o kontakt z Doradcą ds. lakierów parkietowych Ernestem Wesołowskim tel. 607 862 539)