

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU****GRUNT SZCZEPNY****Zakres stosowania:**

Grunt Szczepny to preparat o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Służy do poprawy przyczepności oraz do likwidacji nasiąkliwości średnio chłonnych podłoży takich jak: powierzchnie betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Zalecany do stosowania, jako międzywarstwę na powłoki emalii w celu zapewnienia przyczepności kolejnej warstwy.

Główne cechy:

- ⇒ super przyczepny
- ⇒ zwiększa przyczepność farb do podłoża
- ⇒ do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Kolor	bezbarwny
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	nd
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,0 ÷ 1,15
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoraj.pl

Wydajność przy jednej warstwiedo 10 m²/l w zależności od
chłonności i chropowatości
podłoża**Rozcieńczalnik**

woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zafuszczeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych silnie chłonnych i kreuujących należy je wcześniej wzmocnić preparatem Aktiv Grunt.
- Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia nośnego podłoża. Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.
- Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża od 2-4%.
- W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub ftalowych, należy je przeszlifować (zmatować) papierem ściernym 150-180 i odpylić przed aplikacją produktu.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj poprzez wytrząsanie.
- Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem.
- Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernej powłoki.
- Zalecana ilość warstw: 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2 h, a w przypadku podłoży nienasiąkliwych po min. 4 h. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.


3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze +5°C do +25°C i wilgotności max. 80%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty: Posiada Atest Higieniczny
PKWiU: 20.30.11.0
Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji



PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekorai.pl

Znak termometru 0°C ÷ +30°C

***Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/h): 30 g/l.
Produkt ten zawiera maks. 20 g/l VOC***

Opakowanie handlowe: 1 L, 5L
