

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 17/11/2009/DP
Aktualizacja: 29.11.2022



GRUNTY
I PODKŁADY

Akrylit 3000 Grunt Koncentrat

dekoral
professional

Akrylowy silikonowany grunt wodorozcieńczalny do fasad i wnętrz



Zakres stosowania Akrylowy silikonowany grunt wodorozcieńczalny do fasad i wnętrz przeznaczony do gruntowania podłoży wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetonu, płyt kartonowo-gipsowych, płyt gipsowych i innych podłoży mineralnych w celu ich wzmocnienia i wyrównania chłonności. AKRYLIT 3000 Grunt Koncentrat dzięki wysokiej zdolności penetracji wnika w głąb suchych i chłonnych podłoży. Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża, zwiększa przyczepność farb do podłoża, trwałość powłoki oraz redukuje pylenie gruntowanej powierzchni.

Główne zalety produktu

- wzmacnia podłoże
- poprawia wydajność farb nawierzchniowych
- zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży mineralnych
- paroprzepuszczalny
- wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa hydrofobowość powłoki
- poprawa trwałość wymalowania

Kolory Bezbarwny

Połysk Matowy

Parametry techniczne

Czas wyptywu (lepkość umowna), 20±2 °C, kubek wyptywowy 2mm, [s]	PN-C-81701	10±12
Gęstość 20±0,5°C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,000±1,050
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h]	PN-C-81519	po 5
Zawartość części stałych, min, [%wag]	PN-EN ISO 3251	25,0±28,0

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 10 g/l.

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 17/11/2009/DP
Aktualizacja: 29.11.2022



GRUNTY
I PODKŁADY

Akrylit 3000 Grunt Koncentrat

dekoral
professional

**Akrylowy silikonowany grunt wodorozcieńczalny
do fasad i wnętrz**



Metoda malowania Wałek, pędzel lub natrysk

Rekomendowane narzędzia Pędzel ławkowiec, wałek Microstar, wałek Microfibra Floor marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO St Max 495	130	512FFT	100	400%	—
WAGNER Titan 440i	150	513	100	400%	Zaleca się stosować dysze typu Fine finish

Wydajność normowa Do 6 m²/l (ok. 0,16 l/m²) rozcieńczonego koncentratu przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
Z 5l opakowania uzyskuje się 25 litrów gotowego preparatu do gruntowania.

Rekomendowana ilość warstw 1-2

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Zwietrzałe fragmenty podłoża i stare powłoki farb klejowych lub wapiennych należy usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Powłoki dobrze związane odtłużyć poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą. Cegły, gazobetony, płyty kartonowo-gipsowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2-3 dniach od nałożenia.

Gruntowanie Beton oraz nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Wyrób należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4. Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub szczotki malarskiej do całkowitego nasycenia powierzchni. Należy nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 17/11/2009/DP
Aktualizacja: 29.11.2022



GRUNTY
I PODKŁADY

Akrylit 3000 Grunt Koncentrat

dekoral
professional

**Akrylowy silikonowany grunt wodorozcieńczalny
do fasad i wnętrz**



Zagruntowane podłoże pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 5 godzin.
W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie
wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1: 8 metodą mokro na mokro.
Niesprzyjające warunki (wysoka wilgotność i niska temperatura powietrza)
wydłużają czas schnięcia. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje	Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
PKWiU	20.30.12.0
Atesty	Wyrób posiada atest PZH Zgodna z PN-C-81906
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Opakowania	5 L (koncentrat)

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51-416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o.o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

